

29.11.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年12月 2日


出願番号
Application Number: 特願2003-403849
[ST. 10/C]: [JP 2003-403849]

出願人
Applicant(s): 株式会社半導体エネルギー研究所

2005年 1月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P007539
【提出日】 平成15年12月 2日
【あて先】 特許庁長官 殿
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内
 【氏名】 山崎 舜平
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内
 【氏名】 桑原 秀明
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内
 【氏名】 前川 慎志
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内
 【氏名】 藤井 巖
【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内
 【氏名】 伊佐 敏行
【特許出願人】
 【識別番号】 000153878
 【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所
 【代表者】 山崎 舜平
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 002543
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

開口部を有する絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、
前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層とを有し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項 2】

開口部を有する絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、
前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層とを有し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚く、
前記第 2 の導電層は導電性材料を有する液滴を噴出して形成されることを特徴とする薄膜トランジスタ。

【請求項 3】

開口部を有する絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、
前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層と、
前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、
前記半導体層上に設けられた一对の第 3 の導電層と、
一方の前記第 3 の導電層上に設けられた第 1 の電極と、
前記第 1 の電極上に設けられた電界発光層と、
前記電界発光層上に設けられた第 2 の電極とを有し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする発光表示装置。

【請求項 4】

開口部を有する絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、
前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層と、
前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、
前記半導体層上に設けられた一对の第 3 の導電層と、
一方の前記第 3 の導電層上に設けられた第 1 の電極と、
前記第 1 の電極上に設けられた電界発光層と、
前記電界発光層上に設けられた第 2 の電極とを有し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚く、
前記第 2 の導電層は導電性材料を有する液滴を噴出して形成されることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 5】

開口部を有する絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、
前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層と、
前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、
前記半導体層上に設けられた一对の第 3 の導電層と、
一方の前記第 3 の導電層上に設けられた第 1 の電極と、
他方の前記第 3 の導電層上に設けられた開口部を有する第 2 の絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 4 の導電層と、
前記第 1 の電極上に設けられた電界発光層と、
前記電界発光層上に設けられた第 2 の電極とを有し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚く、
前記第 4 の導電層は、前記第 3 の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする発光

表示装置。

【請求項 6】

開口部を有する絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、
前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層と、
前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、
前記半導体層上に設けられた一对の第 3 の導電層と、
一方の前記第 3 の導電層上に設けられた第 1 の電極と、
他方の前記第 3 の導電層上に設けられた開口部を有する第 2 の絶縁層と、
前記開口部に設けられた第 4 の導電層と、
前記第 1 の電極上に設けられた電界発光層と、
前記電界発光層上に設けられた第 2 の電極とを有し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚く、
前記第 4 の導電層は、前記第 3 の導電層より、幅が広くかつ厚く、
前記第 2 の導電層及び前記第 3 の導電層は導電性材料を有する液滴を噴出して形成されることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 7】

請求項 3 乃至 6 のいずれか一項において、前記第 1 の導電層の下に酸化チタン膜を有することを特徴とする発光表示装置。

【請求項 8】

請求項 3 乃至 6 のいずれか一項において、前記第 1 の導電層の下に W (タングステン)、Al (アルミニウム)、Ta (タンタル)、Zr (ジルコニウム)、Hf (ハフニウム)、Ir (イリジウム)、Nb (ニオブ)、Pd (鉛)、Pt (白金)、Mo (モリブデン)、Rh (ロジウム)、Sc (スカンジウム)、Ti (チタン)、V (バナジウム)、Cr (クロム)、Mn (マンガン)、Fe (鉄)、Co (コバルト)、Ni (ニッケル)、Cu (銅) もしくは Zn (亜鉛) の元素、又は前記元素の酸化物、窒化物もしくは酸窒化物からなる膜を有することを特徴とする発光表示装置。

【請求項 9】

請求項 3 乃至 8 のいずれか一項において、前記第 2 の導電層は、銀、金、銅、又はインジウム錫酸化物を有することを特徴とする発光表示装置。

【請求項 10】

請求項 5 乃至 9 のいずれか一項において、前記第 3 の導電層は、銀、金、銅、又はインジウム錫酸化物を有することを特徴とする発光表示装置。

【請求項 11】

請求項 3 乃至 10 のいずれか一項において、前記開口部の幅は、 $5\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 12】

請求項 3 乃至 11 のいずれか一項において、前記半導体層は、水素又はハロゲン元素を含む非単結晶半導体であることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 13】

請求項 3 乃至 12 のいずれか一項において、前記半導体層は、水素又はハロゲン元素を含むセミアモルファス半導体であることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 14】

請求項 3 乃至 12 のいずれか一項において、前記半導体層が、水素とハロゲン元素を含む多結晶半導体であることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 15】

請求項 3 乃至 14 のいずれか一項において、前記半導体層のチャンネルの長さは $5\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする発光表示装置。

【請求項 16】

請求項 3 乃至 15 のいずれか一項の発光表示装置で、表示画面を構成したことを特徴と

するテレビジョン装置。

【請求項 1 7】

開口部を有する絶縁層を形成し、
前記開口部に第 1 の導電層を形成し、
導電性材料を有する液滴を噴出することにより、前記絶縁層及び前記第 1 の導電層に接して第 2 の導電層を形成し、
前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して半導体層を形成し、
前記半導体層上に、導電性材料を有する液滴を噴出することにより第 3 の導電層を形成し、
前記第 3 の導電層上に第 1 の電極を形成し、
前記第 1 の電極上に電界発光層を形成し、
前記電界発光層上に第 2 の電極を形成し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚くなるように形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 1 8】

開口部を有する絶縁層を形成し、
前記開口部に第 1 の導電層を形成し、
導電性材料を有する液滴を噴出することにより、前記絶縁層及び前記第 1 の導電層に接して第 2 の導電層を形成し、
前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して半導体層を形成し、
前記半導体層上に、導電性材料を有する液滴を噴出することにより一対の第 3 の導電層を形成し、
一方の前記第 3 の導電層上に第 1 の電極を形成し、
他方の前記第 3 の導電層上に第 2 の絶縁層及び第 4 の導電層を形成し、
前記第 1 の電極上に電界発光層を形成し、
前記電界発光層上に第 2 の電極を形成し、
前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚くなるように形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 1 9】

請求項 1 7 または 1 8 において、前記第 1 の導電層の下に酸化チタン膜を形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 0】

請求項 1 7 乃至 1 9 のいずれか一項において、前記第 1 の導電層の下に W (タングステン)、Al (アルミニウム)、Ta (タンタル)、Zr (ジルコニウム)、Hf (ハフニウム)、Ir (イリジウム)、Nb (ニオブ)、Pd (鉛)、Pt (白金)、Mo (モリブデン)、Rh (ロジウム)、Sc (スカンジウム)、Ti (チタン)、V (バナジウム)、Cr (クロム)、Mn (マンガン)、Fe (鉄)、Co (コバルト)、Ni (ニッケル)、Cu (銅) もしくは Zn (亜鉛) の元素、又は前記元素の酸化物、窒化物もしくは酸窒化物からなる膜を形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 1】

請求項 1 7 乃至 2 0 のいずれか一項において、前記導電性材料として、銀、金、銅、又はインジウム錫酸化物を用いて形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 2】

請求項 1 7 乃至 2 1 のいずれか一項において、前記開口部の幅が、 $5\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下となるように形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 3】

請求項 1 7 乃至 2 2 のいずれか一項において、前記半導体層は、水素又はハロゲン元素を含むガスにより形成された非単結晶半導体であることを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 4】

請求項 1 7 乃至 2 3 のいずれか一項において、前記半導体層は、水素又はハロゲン元素を含むガスにより形成されたセミアモルファス半導体であることを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 5】

請求項 1 7 乃至 2 3 のいずれか一項において、前記半導体層は、水素とハロゲン元素を含むガスにより形成された多結晶半導体であることを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【請求項 2 6】

請求項 1 7 乃至 2 5 のいずれか一項において、前記半導体層のチャネルの長さが $5 \mu\text{m}$ 以上 $100 \mu\text{m}$ 以下となるように第 2 の導電層を形成することを特徴とする発光表示装置の作製方法。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 発光表示装置及びその作製方法、並びにテレビジョン装置

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、液滴吐出法を用いた発光表示装置及びその作製方法に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

薄膜トランジスタ（以下、「T F T」という。）及びそれを用いた電子回路は、半導体、絶縁体及び導電体などの各種薄膜を基板上に積層し、適宜フォトリソグラフィ技術により所定のパターンを形成して製造されている。フォトリソグラフィ技術とは、フォトマスクと呼ばれる透明な平板面上に光を通さない材料で形成した回路等のパターンを、光を利用して目的とする基板上に転写する技術であり、半導体集積回路等の製造工程において広く用いられている。

【0 0 0 3】

従来のフォトリソグラフィ技術を用いた製造工程では、フォトレジストと呼ばれる感光性の有機樹脂材料を用いて形成されるマスクパターンの取り扱いだけでも、露光、現像、焼成、剥離といった多段階の工程が必要になる。従って、フォトリソグラフィ工程の回数が増える程、製造コストは必然的に上がってしまうことになる。このような問題点を改善するために、フォトリソグラフィ工程を削減してT F Tを製造することが試みられている（例えば、特許文献1参照。）。

【0 0 0 4】

しかし、上記特許文献1に記載された技術は、T F Tの製造工程で複数回行われるフォトリソグラフィ工程の一部を印刷法で置き替えただけのものであり、抜本的に工程数の削減に寄与できるものではない。また、フォトリソグラフィ技術においてマスクマスクパターンを転写するために用いる露光装置は、等倍投影露光若しくは縮小投影露光により、数ミクロンから1ミクロン以下のパターンを転写するものであり、原理的にみて、一辺が1メートルを越えるような大面積基板を一括で露光することは技術的に困難である。

【特許文献1】 特開平1 1 - 2 5 1 2 5 9号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 5】

本発明は、T F T及びそれを用いる電子回路並びにT F Tによって形成される発光表示装置の製造工程においてフォトリソグラフィ工程の回数を削減し、或いはその工程自体を無くすことで製造工程を簡略化し、一辺が1メートルを越えるような大面積の基板にも、低いコストで歩留まり良く製造することができる技術を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0 0 0 6】

上述した従来技術の課題を解決するために、本発明においては以下の手段を講じる。

【0 0 0 7】

本発明は、配線層若しくは電極を形成する導電層や、所定のパターンを形成するためのマスク層など表示パネルを作製するために必要なパターンのうち、少なくとも一つ若しくはそれ以上を、選択的にパターンを形成可能な方法により形成して、発光表示装置を作製することを特徴とするものである。選択的にパターンを形成可能な方法として、導電層や絶縁層など形成し、特定の目的に調合された組成物の液滴を選択的に吐出して所定のパターンを形成することが可能な、液滴吐出法（その方式によっては、インクジェット法とも呼ばれる。）を用いる。また、パターンが転写、または描写できる方法、例えば印刷法（スクリーン印刷やオフセット印刷などパターンが形成される方法）なども用いることができる。

【0 0 0 8】

本発明は、エレクトロルミネセンス（以下「E L」ともいう。）と呼ばれる発光を発現

する有機物、若しくは有機物と無機物の混合物を含む媒体を、電極間に介在させた発光素子と TFT とが接続された発光表示装置であって、このような発光表示装置を液滴吐出法を用いて作製する。

【0009】

また、本発明は、液滴吐出法によりパターンを形成するに際し、その形成する領域に密着性を向上させる手段（下地前処理）を行い、発光表示装置の信頼性を向上させる。

【0010】

本発明は、密着性を高める効果を有する物質を利用して、配線、その他半導体膜、絶縁膜、マスク等発光表示装置を構成することを特徴とする。工程において、所定の組成物を含む液滴を細孔から吐出して所定のパターンを形成する際、その密着性を高めるために下地前処理として高融点金属からなる物質を形成する。具体的には、高融点金属からなる導電層上又はその両端に、塗布法等により、溶媒に混入された配線材料（配線材料（導電性材料）を溶媒に溶解又は分散させたものを含む）を形成し、配線を形成することを特徴とする。例えば、高融点金属や、3d遷移元素からなる導電層上に、液滴吐出法により、溶媒に混入された導電体を吐出する。液滴吐出法以外に、スピンコーティング法、ディップ法、その他の塗布法、印刷法（スクリーン印刷やオフセット印刷などパターンが形成される方法）により、前記高融点金属からなる導電層上に、溶媒に混入された導電体を形成してもよい。

【0011】

下地前処理として用いられる物質は、酸化チタン (TiO_x)、チタン酸ストロンチウム (SrTiO_3)、セレン化カドミウム (CdSe)、タンタル酸カリウム (KTaO_3)、硫化カドミウム (CdS)、酸化ジルコニウム (ZrO_2)、酸化ニオブ (Nb_2O_5)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化鉄 (Fe_2O_3)、酸化タングステン (WO_3) 等を用いることができる。

【0012】

ゾルゲル法のディップコーティング法、スピンコーティング法、液滴吐出法、イオンプレーティング法、イオンビーム法、CVD法、スパッタリング法、RFマグネトロンスパッタリング法、プラズマ溶射法、プラズマスプレー法、又は陽極酸化法により形成することができる。また物質は、その形成方法により膜としての連続性を有さなくても良い。

【0013】

前記高融点金属、または3d遷移元素として、Ti（チタン）、W（タングステン）、Cr（クロム）、Al（アルミニウム）、Ta（タンタル）、Ni（ニッケル）、Zr（ジルコニウム）、Hf（ハフニウム）、V（バナジウム）、Ir（イリジウム）、Nb（ニオブ）、Pd（鉛）、Pt（白金）、Mo（モリブデン）、Co（コバルト）、Rh（ロジウム）、Sc（スカンジウム）、Mn（マンガン）、Fe（鉄）、Cu（銅）又はZn（亜鉛）の材料、またそれらの酸化物、窒化物、酸化窒化物などを用いることができる。前記導電層は、スパッタリング法、蒸着法、イオン注入法、CVD法、ディップ法、スピンコート法等の公知の方法で形成することを特徴とし、好適には、スパッタリング法、ディップ法又はスピンコート法で形成することを特徴とする。また、後に導電層を絶縁化する場合には、導電層を0.01～10nmの厚さで形成し、自然酸化で絶縁化すると簡便であり好ましい。

【0014】

また、他の方法として、形成領域（被形成面）に対してプラズマ処理を行う方法がある。プラズマ処理の条件は、空気、酸素又は窒素を処理ガスとして用い、圧力を数十 Torr ～1000 Torr (133000 Pa)、好ましくは100 (13300 Pa) ～1000 Torr (133000 Pa)、より好ましくは700 Torr (93100 Pa) ～800 Torr (106400 Pa)、つまり大気圧又は大気圧近傍の圧力となる状態で、パルス電圧を印加する。このとき、プラズマ密度は、 $1 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{14} \text{ m}^{-3}$ 、所謂コロナ放電やグロー放電の状態となるようにする。空気、酸素又は窒素の処理ガスを用いプラズマ処理を用いることにより、材質依存性なく、表面改質を行うことができる。

。その結果、あらゆる材料に対して表面改質を行うことができる。

【0015】

また、他の方法として、液滴吐出法によるパターンのその形成領域との密着性を上げるために、接着材として機能するような有機材料系の物質を形成してもよい。材料としては、感光性または非感光性の有機材料（有機樹脂材料）（ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト、ベンゾシクロブテンなど）、低誘電率であるLow k材料などの一種、もしくは複数種からなる膜、またはこれらの膜の積層などを用いることができる。また、シリコン（Si）と酸素（O）との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくとも水素を含む材料、もしくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも1種を有する材料を用いてもよい。作製法としては、液滴吐出法や、印刷法（スクリーン印刷やオフセット印刷などパターンが形成される方法）を用いることもできる。塗布法で得られるTOF膜やSOG膜なども用いることができる。

【0016】

上記、液滴吐出法を用いて形成される導電体の領域に、下地前処理として密着性向上や、表面改質のために行われる工程は、液滴吐出法を用いて形成したパターンの上に、さらに導電体を形成する場合行っても良い。また、その場合の下地前処理として、液滴吐出法によって第1の導電層を形成した後、紫外線の照射をする紫外線照射処理を行い、処理領域に第2の導電層を液滴吐出法により形成しても良い。例えば、径の大きな吐出口を用いて、幅広のパターンを形成した後、径の小さな吐出口を用いて幅広のパターンに部分的に重なるように細いパターンを形成し、微細なパターンを形成することも出来る。

【0017】

導電体（導電層）を形成するため、液滴吐出法により吐出口から吐出する組成物は、導電性材料を溶媒に溶解又は分散させたものを用いる。導電性材料とは、Ag、Au、Cu、Ni、Pt、Pd、Ir、Rh、W、Al等の金属、Cd、Znの金属硫化物、Fe、Ti、Si、Ge、Si、Zr、Baなどの酸化物、ハロゲン化銀の微粒子又は分散性ナノ粒子に相当する。また、透明導電膜として用いられるインジウム錫酸化物（ITO）、インジウム錫酸化物と酸化珪素からなるITSO、有機インジウム、有機スズ、酸化亜鉛、窒化チタン等に相当する。但し、吐出口から吐出する組成物は、比抵抗値を考慮して、金、銀、銅のいずれかの材料を溶媒に溶解又は分散させたものを用いることが好適であり、より好適には、低抵抗な銀、銅を用いるとよい。但し、銀、銅を用いる場合には、不純物対策のため、合わせてバリア膜を設けるとよい。バリア膜としては、窒化珪素膜やニッケルボロン（NiB）を用いることができる。

【0018】

また、導電性材料の周りに他の導電性材料がコーティングされ、複数の層になっている粒子でも良い。例えば、銅の周りにニッケルボロン（NiB）がコーティングされ、その周囲に銀がコーティングされている3層構造の粒子などを用いても良い。溶媒は、酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル類、イソプロピルアルコール、エチルアルコール等のアルコール類、メチルエチルケトン、アセトン等の有機溶剤等を用いる。組成物の粘度は20cP以下が好適であり、これは、乾燥が起こることを防止したり、吐出口から組成物を円滑に吐出できるようにしたりするためである。また、組成物の表面張力は、40mN/m以下が好適である。但し、用いる溶媒や、用途に合わせて、組成物の粘度等は適宜調整するとよい。一例として、ITOや、有機インジウム、有機スズを溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は5～20mPa・S、銀を溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は5～20mPa・S、金を溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は5～20mPa・Sに設定するとよい。

【0019】

本発明では、発光表示装置を構成する導電層のうち、ゲート線やソース線、他の引き回し配線など比較的広い線幅で形成する導電層（バスラインとも呼ばれる）を、絶縁層に埋め込むように液滴吐出法によって形成する。一方、画素部内のゲート電極やソース、ドレイン電極、他の配線などの比較的細い線幅の導電層は、液滴吐出法により直接描画し、形

成する。。本発明によりゲート配線の線幅は $10 \sim 40 \mu\text{m}$ 、ゲート電極の線幅は $5 \sim 20 \mu\text{m}$ 、ゲート配線の線幅がゲート電極の線幅の約2倍となるような配線が形成できる。本発明により、配線への大電流を効率よく、高速で流すための低抵抗化と、電極への断線のないパターンの微細化という要求が、両方満たすことができる。絶縁層間へ埋め込みで形成する幅広の配線と、微細な導電層の形成は、他工程で行ってもよいし、同時に行ってもよい。それぞれその配線に要求される役割と、発光表示装置の構成の違いによって、微細パターンを先に行っても、後から形成してもよく、その順序には限定されない。

【0020】

本発明の薄膜トランジスタは、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第1の導電層と、前記絶縁層と前記第1の導電層とに接して、設けられた第2の導電層とを有し、前記第1の導電層は、前記第2の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする。

【0021】

本発明の薄膜トランジスタは、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第1の導電層と、前記絶縁層と前記第1の導電層とに接して、設けられた第2の導電層とを有し、前記第1の導電層は、前記第2の導電層より、幅が広くかつ厚く、前記第2の導電層は導電性材料を有する液滴を噴出して形成されることを特徴とする。

【0022】

本発明の発光表示装置は、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第1の導電層と、前記絶縁層と前記第1の導電層とに接して、設けられた第2の導電層と、前記第2の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、前記半導体層上に設けられた一対の第3の導電層と、一方の前記第3の導電層上に設けられた第1の電極と、前記第1の電極上に設けられた電界発光層と、前記電界発光層上に設けられた第2の電極とを有し、前記第1の導電層は、前記第2の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする。

【0023】

本発明の発光表示装置は、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第1の導電層と、前記絶縁層と前記第1の導電層とに接して、設けられた第2の導電層と、前記第2の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、前記半導体層上に設けられた一対の第3の導電層と、一方の前記第3の導電層上に設けられた第1の電極と、前記第1の電極上に設けられた電界発光層と、前記電界発光層上に設けられた第2の電極とを有し、前記第1の導電層は、前記第2の導電層より、幅が広くかつ厚く、前記第2の導電層は導電性材料を有する液滴を噴出して形成されることを特徴とする。

【0024】

本発明の発光表示装置は、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第1の導電層と、前記絶縁層と前記第1の導電層とに接して、設けられた第2の導電層と、前記第2の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、前記半導体層上に設けられた一対の第3の導電層と、一方の前記第3の導電層上に設けられた第1の電極と、他方の前記第3の導電層上に設けられた開口部を有する第2の絶縁層と、前記開口部に設けられた第4の導電層と、前記第1の電極上に設けられた電界発光層と、前記電界発光層上に設けられた第2の電極とを有し、前記第1の導電層は、前記第2の導電層より、幅が広くかつ厚く、前記第4の導電層は、前記第3の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする。

【0025】

本発明の発光表示装置は、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第1の導電層と、前記絶縁層と前記第1の導電層とに接して、設けられた第2の導電層と、前記第2の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、前記半導体層上に設けられた一対の第3の導電層と、一方の前記第3の導電層上に設けられた第1の電極と、他方の前記第3の導電層上に設けられた開口部を有する第2の絶縁層と、前記開口部に設けられた第4の導電層と、前記第1の電極上に設けられた電界発光層と、前記電界発光層上に設けられた第2の電極とを有し、前記第1の導電層は、前記第2の導電層より、幅が広くかつ厚く、前記第4の導電層は、前記第3の導電層より、幅が広くかつ厚く、前記第2の導

電層及び前記第 3 の導電層は導電性材料を有する液滴を噴出して形成されることを特徴とする。

【0 0 2 6】

本発明において、第 1 の導電層、第 2 の導電層、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、第 1 の電極、第 2 の電極は前述の導電体を形成する材料によって、液滴吐出法によって形成することができる。

【0 0 2 7】

上記構成において、液滴吐出法により形成された第 1 の導電層、第 2 の導電層、ゲート電極、ソース電極またはドレイン電極の線幅は、 $5\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下であることが好ましい。液滴吐出法により、液量を 0.1p l 以上 40p l 吐出し、パターンを形成することができる。

【0 0 2 8】

上記構成において、前記半導体層が、水素とハロゲン元素を含み、結晶構造を含むセミアモルファス半導体であってもよい。水素とハロゲン元素を含む非単結晶半導体、水素とハロゲン元素を含む多結晶半導体であってもよい。前記半導体層のチャンネルの長さは $5\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下であると好ましい。また、上記構成の発光表示装置で、表示画面を構成したことを特徴とするテレビジョン装置を作製することができる。

【0 0 2 9】

本発明の発光表示装置の作製方法は、開口部を有する絶縁層を形成し、前記開口部に第 1 の導電層を形成し、導電性材料を有する液滴を噴出することにより、前記絶縁層及び前記第 1 の導電層に接して第 2 の導電層を形成し、前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して半導体層を形成し、前記半導体層上に、導電性材料を有する液滴を噴出することにより第 3 の導電層を形成し、前記第 3 の導電層上に第 1 の電極を形成し、前記第 1 の電極上に電界発光層を形成し、前記電界発光層上に第 2 の電極を形成し、前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚くなるように形成することを特徴とする。

【0 0 3 0】

本発明の発光表示装置の作製方法は、開口部を有する絶縁層を形成し、前記開口部に第 1 の導電層を形成し、導電性材料を有する液滴を噴出することにより、前記絶縁層及び前記第 1 の導電層に接して第 2 の導電層を形成し、前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して半導体層を形成し、前記半導体層上に、導電性材料を有する液滴を噴出することにより一対の第 3 の導電層を形成し、一方の前記第 3 の導電層上に第 1 の電極を形成し、他方の前記第 3 の導電層上に第 2 の絶縁層及び第 4 の導電層を形成し、前記第 1 の電極上に電界発光層を形成し、前記電界発光層上に第 2 の電極を形成し、前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚くなるように形成することを特徴とする。

【0 0 3 1】

ゲート絶縁膜は、第 1 の窒化珪素膜、酸化珪素膜及び第 2 の窒化珪素膜を順次積層して形成することで、ゲート電極の酸化を防止出来、かつ、ゲート絶縁膜の上層側に形成する半導体層と良好な界面を形成することが出来る。

【0 0 3 2】

前記したように、本発明は、ゲート電極層や配線層、及びパターニングの時に利用するマスクを形成する際に液滴吐出法により行うことを特徴としているが、発光表示装置を作製するために必要なパターンのうち、少なくとも一つ若しくはそれ以上を、選択的にパターンを形成可能な方法により形成して、発光表示装置を製造することでその目的は達成される。

【0 0 3 3】

また、第 1 の絶縁層及び第 2 の絶縁層は、有機材料、無機材料又は珪素と酸素との結合で骨格構造が形成された材料で形成してもよい。有機材料は、その平坦性が優れているため、後に導電体を成膜した際にも、段差部で膜厚が極端に薄くなったり、断線が起こったりすることがなく、好適である。また、有機材料は、誘電率が低い。そのため、複数の配線の層間絶縁体として用いると、配線容量が低減し、多層配線を形成することが可能とな

り、高性能化及び高機能化が実現される。

【0034】

一方、珪素と酸素との結合で骨格構造が形成された材料としては、シロキサン系ポリマーが代表例として挙げられ、詳しくは、珪素と酸素との結合で骨格構造が構成され置換基に少なくとも水素を含む材料、又は、置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも1種を有する材料である。この材料も平坦性に優れており、また透明性及耐熱性をも有し、シロキサンポリマーからなる絶縁体を形成後に300度～600度程度以下の温度で加熱処理を行うことができる。

【発明の効果】

【0035】

本発明により、導電層のパターンをその線幅によって作り分けることができるので、発光表示装置を構成する配線のうち、太い幅の低抵抗な配線と、画素部などに用いられる微細な配線の両方とを、その役割によって要求される機能を満たすように形成することができる。

【0036】

本発明によれば、液滴吐出法により、配線層やマスクのパターニングを直接行うことができるので、材料の利用効率を向上させて、かつ、作製工程を簡略化したTFT及びそれを用いた信頼性の高い発光表示装置を得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0037】

本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する本発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。

【0038】

図38は本発明に係るEL表示パネルの構成を示す上面図であり、絶縁表面を有する基板2700上に画素2702をマトリクス上に配列させた画素部2701、走査線側入力端子2703、信号線側入力端子2704が形成されている。画素数は種々の規格に従って設ければ良く、XGAであれば1024×768×3(RGB)、UXGAであれば1600×1200×3(RGB)、フルスペックハイビジョンに対応させるのであれば1920×1080×3(RGB)とすれば良い。

【0039】

画素2702は、走査線側入力端子2703から延在する走査線と、信号線側入力端子2704から延在する信号線とが交差することで、マトリクス状に配設される。画素2702のそれぞれには、スイッチング素子とそれに接続する画素電極が備えられている。スイッチング素子の代表的な一例はTFTであり、TFTのゲート電極側が走査線と、ソース若しくはドレイン側が信号線と接続されることにより、個々の画素を外部から入力する信号によって独立して制御可能としている。

【0040】

TFTは、その主要な構成要素として、半導体層、ゲート絶縁層及びゲート電極層が挙げられ、半導体層に形成されるソース及びドレイン領域に接続する配線層がそれに付随する。構造的には基板側から半導体層、ゲート絶縁層及びゲート電極層を配設したトップゲート型と、基板側からゲート電極層、ゲート絶縁層及び半導体層を配設したボトムゲート型などが代表的に知られているが、本発明においてはそれらの構造のどのようなものを用いても良い。

【0041】

半導体層を形成する材料は、シランやゲルマンに代表される半導体材料ガスを用いて気相成長法やスパッタリング法で作製されるアモルファス半導体（以下「AS」ともいう。

）、該非晶質半導体を光エネルギーや熱エネルギーを利用して結晶化させた多結晶半導体、或いはセミアモルファス（微結晶若しくはマイクロクリスタルとも呼ばれる。以下「SAS」ともいう。）半導体などを用いることができる。

【0042】

SASは、非晶質と結晶構造（単結晶、多結晶を含む）の中間的な構造を有し、自由エネルギー的に安定な第3の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質な領域を含んでいる。少なくとも膜中の一部の領域には、0.5～20nmの結晶領域を観測することが出来、珪素を主成分とする場合にはラマンスペクトルが 520 cm^{-1} よりも低波数側にシフトしている。X線回折では珪素結晶格子に由来するとされる（111）、（220）の回折ピークが観測される。未結合手（ダングリングボンド）の中和剤として水素またはハロゲンを少なくとも1原子%またはそれ以上含ませている。SASは、珪化物気体をグロー放電分解（プラズマCVD）して形成する。珪化物気体としては、 SiH_4 、その他にも Si_2H_6 、 SiH_2Cl_2 、 SiHCl_3 、 SiCl_4 、 SiF_4 などを用いることが可能である。また GeF_4 を混合させても良い。この珪化物気体を H_2 、又は、 H_2 と He 、 Ar 、 Kr 、 Ne から選ばれた一種または複数種の希ガス元素で希釈しても良い。希釈率は2～1000倍の範囲。圧力は概略0.1Pa～133Paの範囲、電源周波数は1MHz～120MHz、好ましくは13MHz～60MHz。基板加熱温度は300℃以下でよい。膜中の不純物元素として、酸素、窒素、炭素などの大気成分の不純物は $1 \times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ 以下とすることが望ましく、特に、酸素濃度は $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ 以下とする。

【0043】

図38は、走査線及び信号線へ入力する信号を、外付けの駆動回路により制御する発光表示パネルの構成を示しているが、図27に示すように、COG(Chip on Glass)によりドライバICを基板700上に実装しても良い。ドライバICは単結晶半導体基板に形成されたものでも良いし、ガラス基板上にTFTで回路を形成したものであっても良い。

【0044】

また、画素に設けるTFTをSASで形成する場合には、図11に示すように走査線側駆動回路3702を基板3700上に形成し一体化することも出来る。図11において、3701は画素部であり、信号線側駆動回路は、COGによりドライバIC3705a、3705bを実装し、FPC3704a、3704bに接続している。

【0045】

（実施の形態1）

本発明の実施の形態について、図1～図7、図16～図23を用いて説明する。より詳しくは、本発明を適用した発光表示装置の作製方法について説明する。まず、本発明を適用した、チャネルエッチ型の薄膜トランジスタを有する発光表示装置の作製方法について説明する。図1～図7はそれぞれ図16～図23に対応しており、図1～図7は発光表示装置画素部の上面図であり、図16～図23の（A）は、図1～図7における線A—A'による断面図、（B）は線B—B'による断面図、（C）は線C—C'による断面図である。

【0046】

基板100の上に、下地前処理として密着性を向上させる下地膜101を形成し、図1及び図16（A）、（B）及び（C）のように、絶縁層102a、102bを選択的に形成する。基板100は、バリウムホウケイ酸ガラス、アルミノホウケイ酸ガラス等からなるガラス基板、石英基板、シリコン基板、金属基板、ステンレス基板又は本作製工程の処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いる。また、基板100の表面が平坦化されるようにCMP法などによって、研磨しても良い。なお、基板100上に、絶縁層を形成してもよい。絶縁層は、CVD法、プラズマCVD法、スパッタリング法、スピコート法等の公知の方法により、珪素を含む酸化物材料、窒化物材料を用いて、単層又は積層して形成される。この絶縁層は、形成しなくても良いが、基板100からの汚染物質などを遮断する効果がある。ガラス基板よりの汚染を防ぐための下地層を形成する場

合は、その上に液滴吐出法によって形成するゲート配線層 103 の下地前処理として下地膜 101 を形成する。

【0047】

パターンの形成に用いる液滴吐出装置の一態様は図 37 に示されている。液滴吐出手段 1403 の個々のヘッド 1405 は制御手段 1407 に接続され、それがコンピュータ 1410 で制御することにより予めプログラミングされたパターンを描画することができる。描画するタイミングは、例えば、基板 1400 上に形成されたマーカー 1411 を基準に行えば良い。或いは、基板 1400 の縁を基準にして基準点を確定させても良い。これを CCD などの撮像手段 1404 で検出し、画像処理手段 1409 にてデジタル信号に変換したものをコンピュータ 1410 で認識して制御信号を発生させて制御手段 1407 に送る。勿論、基板 1400 上に形成されるべきパターンの情報は記憶媒体 1408 に格納されたものであり、この情報を基にして制御手段 1407 に制御信号を送り、液滴吐出手段 1403 の個々のヘッド 1405、1412 を個別に制御することができる。ヘッド 1405 と 1412 のノズルのサイズは異なっており、異なる材料を異なる幅で同時に描画することができる。一つのヘッドで、導電材料や有機、無機材料などをそれぞれ吐出し、描画することができ、層間膜のような広領域に描画する場合は、スループットを向上させるため複数のノズルより同材料を同時に吐出し、描画することができる。大型基板を用いる場合、ヘッド 1405 は基板上を、矢印の方向に自在に走査し、描画する領域を自由に設定することができ、同じパターンを一枚の基板に複数描画することができる。

【0048】

本実施の形態で下地前処理として形成する下地膜 101 は、ゾルゲル法のディップコーティング法、スピンコーティング法、液滴吐出法、イオンプレーティング法、イオンビーム法、CVD 法、スパッタリング法、RF マグネトロンスパッタリング法、プラズマ溶射法、プラズマスプレー法、又は陽極酸化法により形成することができる。また物質は、その形成方法により膜としての連続性を有さなくても良い。ディップコーティング法、スピンコーティング法等の塗布法により形成する場合、溶媒を除去する必要があるとき、焼成したり、乾燥すればよい。

【0049】

本実施の形態では、下地膜 101 として、スパッタリング法により所定の結晶構造を有する TiO_x (代表としては TiO_2) 結晶を形成する場合を説明する。ターゲットには金属チタンチューブを用い、アルゴンガスと酸素を用いてスパッタリングを行う。更に He ガスを導入してもよい。成膜室又は処理物が設けられた基板を加熱しながら TiO_x を形成してもよい。

【0050】

このように形成される TiO_x は非常に薄膜 ($1\mu m$ 程度) であってもよい。

【0051】

また、スパッタリング法や蒸着法などの方法により、Ti (チタン)、W (タングステン)、Cr (クロム)、Ta (タンタル)、Ni (ニッケル)、Mo (モリブデン) などの金属材料若しくはその酸化物で形成される下地膜 101 を形成してもよい。

【0052】

下地膜 101 は $0.01 \sim 10 nm$ の厚さで形成すれば良いが、極薄く形成すれば良いので、必ずしも層構造を持っていなくても良い。下地膜として、高融点金属材料や、3d 遷移元素を用いて、下地膜が導電性を有している場合、導電層形成領域以外の下地膜においては、下記の 2 つの方法を行うことが望ましい。

【0053】

第 1 の方法としては、ゲート配線層 103 と重ならない下地膜 101 を絶縁化して、絶縁体層を形成する。つまり、ゲート配線層 103 と重ならない下地膜 101 を酸化して絶縁化する。このように、下地膜 101 を酸化して絶縁化する場合には、当該下地膜 101 を $0.01 \sim 10 nm$ の厚さで形成しておくことが好適であり、そうすると容易に酸化させることができる。なお、酸化する方法としては、酸素雰囲気下に晒す方法を用いてもよ

いし、熱処理を行う方法を用いてもよい。

【0054】

第2の方法としては、ゲート配線層103の形成領域（導電性材料を含む組成物と吐出領域）に選択的に形成する。下地膜101は、液滴吐出法などを用いるか、絶縁層102a、102bをマスクとして用いるかなどして、基板上に選択的に形成してもよいし、全面に形成した後、選択的に下地膜101をエッチングして除去してもよい。この工程を用いる場合には下地膜101の厚さに制約はない。

【0055】

また、下地前処理の他の方法として、形成領域（被形成面）に対してプラズマ処理を行う方法がある。プラズマ処理の条件は、空気、酸素又は窒素を処理ガスとして用い、圧力を数十Torr～1000Torr（133000Pa）、好ましくは100（13300Pa）～1000Torr（133000Pa）、より好ましくは700Torr（93100Pa）～800Torr（106400Pa）、つまり大気圧又は大気圧近傍の圧力となる状態で、パルス電圧を印加する。このとき、プラズマ密度は、 $1 \times 10^{10} \sim 1 \times 10^{14} \text{ m}^{-3}$ 、所謂コロナ放電やグロー放電の状態となるようにする。空気、酸素又は窒素の処理ガスを用いプラズマ処理を用いることにより、材質依存性なく、表面改質を行うことができる。その結果、あらゆる材料に対して表面改質を行うことができる。

【0056】

また、他の方法として、液滴吐出法によるパターンのその形成領域との密着性を上げるために、接着材として機能するような有機材料系の物質を形成してもよい。有機材料（有機樹脂材料）（ポリイミド、アクリル）やシリコン（Si）と酸素（O）との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくとも水素を含む材料、もしくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも1種を有する材料を用いてもよい。

【0057】

絶縁層102a、102bを形成する。絶縁層102a、102bは、スピンコート法やディップ法により全面に絶縁層を形成した後、エッチング加工によって図1、図16に示すようにパターンニングし、形成する。エッチングは、プラズマCVD法などのドライエッチングを用いても良いし、ウェットエッチングを用いてもよい。また、液滴吐出法により絶縁層102a、102bを形成すれば、エッチング加工は必ずしも必要ない。液滴吐出法を用いて、絶縁層など広領域に形成する場合、液滴吐出装置のノズル吐出口の径が大きなものを用いるか、複数のノズル吐出口から組成物を吐出し、複数の線が重なるように描画し形成すると、スループットが向上する。

【0058】

絶縁層102a、102bは、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸窒化アルミニウムその他の無機絶縁性材料、又はアクリル酸、メタクリル酸及びこれらの誘導体、又はポリイミド(polyimide)、芳香族ポリアミド、ポリベンゾイミダゾール(polybenzimidazole)などの耐熱性高分子、又はシロキサン系材料を出発材料として形成された珪素、酸素、水素からなる化合物のうちSi-O-Si結合を含む無機シロキサン、珪素上の水素がメチルやフェニルのような有機基によって置換された有機シロキサン系の絶縁材料で形成することができる。アクリル、ポリイミド等の感光性、非感光性の材料を用いて形成してもよい。感光性の材料を用いると、レジストによるマスクを用いることなくパターンニングができる。本実施の形態では、感光性有機樹脂材料を用いる。

【0059】

絶縁層102a、102bを形成した後、液滴吐出法によりゲート配線層103を、絶縁層102a、102b間を埋め込むように形成する（図2、図17参照。）。先に形成した絶縁層102a、102b、を焼成した後でもよく、完全には焼成しない仮焼成でとどめておいて、ゲート配線層103を形成して同時に完全に焼成しても良い。本発明は、発光表示装置を構成する導電層のうち、画素間を跨ぎ、比較的太い線幅で形成されるゲート配線層や、容量配線層と、各画素内に比較的細線で形成されるゲート電極層、などの電

極層を作り分ける。先にゲート配線層や容量配線層などの太い線幅を有する導電層を、絶縁層間に埋め込むように形成することにより、断線等がなく信頼性の高い、かつ低抵抗なゲート配線層、容量配線層を形成することができる。

【0060】

図1、図2のように、絶縁層を先に選択的に形成し、その間に導電層を形成してもよいが、液滴吐出法を用いる場合、絶縁層を形成するための絶縁層有する組成物と、導電層を形成するための導電性材料を含む組成物を同時に吐出してもよい。同時に組成物を吐出することで、お互いがお互いの隔壁として機能するので、横に広がることなく、パターンが制御よく形成できる。その場合、それぞれの吐出口は、その形成する領域に応じて、選択すればよい。例えば、図2に示すように、絶縁層の方が導電層より広い領域形成する場合は、絶縁層を吐出するノズルの吐出口は、導電層を吐出するノズルの吐出口より大きなものを用いるとよい。また図12に示すように、絶縁層の形成領域が比較的広範囲な場合、まず、導電層を縁取るようにその周囲に同時に描画し、その後、残りの領域に絶縁層を吐出して形成することができる。図12においては、ゲート配線層103を縁取るように絶縁層102a、102bの一部分が同時に形成される。次に、図13に示すように、絶縁層102bの残りの部分が液滴吐出法により形成される。図13における残りの部分の絶縁層は導電層のパターンより比較的広範囲なので、大きな径のノズルの吐出口を用いるとスループットを向上する事ができる。このように、所定の物質のパターンの構成によって、吐出口の大きさや、描画回数を設計することによって、スループットを向上することができる。

【0061】

ゲート配線層103の形成は、液滴吐出手段を用いて行う。液滴吐出手段とは、組成物の吐出口を有するノズルや、1つ又は複数のノズルを具備したヘッド等の液滴を吐出する手段を有するものの総称とする。液滴吐出手段が具備するノズルの径は、 $0.02 \sim 100 \mu\text{m}$ （好適には $30 \mu\text{m}$ 以下）に設定し、該ノズルから吐出される組成物の吐出量は $0.001 \text{ pl} \sim 100 \text{ pl}$ （好適には 0.1 pl 以上 40 pl 以下、より好ましくは 10 pl 以下）に設定する。吐出量は、ノズルの径の大きさに比例して増加する。また、被処理物とノズルの吐出口との距離は、所望の箇所に滴下するために、出来る限り近づけておくことが好ましく、好適には $0.1 \sim 3 \text{ mm}$ （好適には 1 mm 以下）程度に設定する。

【0062】

吐出口から吐出する組成物は、導電性材料を溶媒に溶解又は分散させたものを用いる。導電性材料とは、Ag、Au、Cu、Ni、Pt、Pd、Ir、Rh、W、Al等の金属、Cd、Znの金属硫化物、Fe、Ti、Si、Ge、Si、Zr、Baなどの酸化物、ハロゲン化銀の微粒子又は分散性ナノ粒子に相当する。また、透明導電膜として用いられるインジウム錫酸化物（ITO）、インジウム錫酸化物と酸化珪素からなるITSO、有機インジウム、有機スズ、酸化亜鉛、窒化チタン等に相当する。但し、吐出口から吐出する組成物は、比抵抗値を考慮して、金、銀、銅のいずれかの材料を溶媒に溶解又は分散させたものを用いることが好適であり、より好適には、低抵抗な銀、銅を用いるとよい。但し、銀、銅を用いる場合には、不純物対策のため、合わせてバリア膜を設けるとよい。バリア膜としては、窒化珪素膜やニッケルボロン（NiB）を用いるとすることができる。

【0063】

また、導電性材料の周りに他の導電性材料がコーティングされ、複数の層になっている粒子でも良い。例えば、銅の周りにニッケルボロン（NiB）がコーティングされ、その周囲に銀がコーティングされている3層構造の粒子などを用いても良い。溶媒は、酢酸ブチル、酢酸エチル等のエステル類、イソプロピルアルコール、エチルアルコール等のアルコール類、メチルエチルケトン、アセトン等の有機溶剤等を用いる。組成物の粘度は 20 cp 以下が好適であり、これは、乾燥が起こることを防止したり、吐出口から組成物を円滑に吐出できるようにしたりするためである。また、組成物の表面張力は、 40 mN/m 以下が好適である。但し、用いる溶媒や、用途に合わせて、組成物の粘度等は適宜調整するとよい。一例として、ITOや、有機インジウム、有機スズを溶媒に溶解又は分散させ

た組成物の粘度は $5 \sim 20 \text{ mPa} \cdot \text{S}$ 、銀を溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は $5 \sim 20 \text{ mPa} \cdot \text{S}$ 、金を溶媒に溶解又は分散させた組成物の粘度は $5 \sim 20 \text{ mPa} \cdot \text{S}$ に設定するとよい。

【0064】

また、導電層は、複数の導電性材料を積層しても良い。また、始めに導電性材料として銀を用いて、液滴吐出法で導電層を形成した後、銅などでめっきを行ってもよい。めっきは電気めっきや化学（無電界）めっき法で行えばよい。めっきは、めっきの材料を有する溶液を満たした容器に基板表面を浸してもよいが、基板を斜め（または垂直）に立てて設置し、めっきする材料を有する溶液を、基板表面に流すように塗布してもよい。基板を立てて溶液を塗布するようにめっきを行うと、工程装置が小型化する利点がある。

【0065】

各ノズルの径や所望のパターン形状などに依存するが、ノズルの目詰まり防止や高精細なパターンの作製のため、導電体の粒子の径はなるべく小さい方が好ましく、好適には粒径 $0.1 \mu\text{m}$ 以下が好ましい。組成物は、電解法、アトマイズ法又は湿式還元法等の公知の方法で形成されるものであり、その粒子サイズは、一般的に約 $0.01 \sim 10 \mu\text{m}$ である。但し、ガス中蒸発法で形成すると、分散剤で保護されたナノ分子は約 7 nm と微細であり、またこのナノ粒子は、被覆剤を用いて各粒子の表面を覆うと、溶剤中に凝集がなく、室温で安定に分散し、液体とほぼ同じ挙動を示す。従って、被覆剤を用いることが好ましい。

【0066】

組成物を吐出する工程は、減圧下で行うと、組成物を吐出して被処理物に着弾するまでの間に、該組成物の溶媒が揮発し、後の乾燥と焼成の工程を省略することができる。また、減圧下で行うと、導電体の表面に酸化膜などが形成されないため好ましい。また、組成物を吐出後、乾燥と焼成の一方又は両方の工程を行う。乾燥と焼成の工程は、両工程とも加熱処理の工程であるが、例えば、乾燥は 100 度で 3 分間、焼成は $200 \sim 350$ 度で 15 分間 ~ 30 分間で行うもので、その目的、温度と時間が異なるものである。乾燥の工程、焼成の工程は、常圧下又は減圧下で、レーザー光の照射や瞬間熱アニール、加熱炉などにより行う。なお、この加熱処理を行うタイミングは特に限定されない。乾燥と焼成の工程を良好に行うためには、基板を加熱しておいてもよく、そのときの温度は、基板等の材質に依存するが、一般的には $100 \sim 800$ 度（好ましくは $200 \sim 350$ 度）とする。本工程により、組成物中の溶媒の揮発、又は化学的に分散剤を除去するとともに、周囲の樹脂が硬化収縮することで、ナノ粒子間を接触させ、融合と融着を加速する。

【0067】

レーザー光の照射は、連続発振またはパルス発振の気体レーザー又は固体レーザーを用いれば良い。前者の気体レーザーとしては、エキシマレーザー、YAGレーザー等が挙げられ、後者の固体レーザーとしては、Cr、Nd等がドーピングされたYAG、YVO₄等の結晶を使ったレーザー等が挙げられる。なお、レーザー光の吸収率の関係から、連続発振のレーザーを用いることが好ましい。また、パルス発振と連続発振を組み合わせた所謂ハイブリッドのレーザー照射方法を用いてもよい。但し、基板100の耐熱性に依っては、レーザー光の照射による加熱処理は、該基板100が破壊しないように、数マイクロ秒から数十秒の間で瞬間的に行うとよい。瞬間熱アニール（RTA）は、不活性ガスの雰囲気下で、紫外光乃至赤外光を照射する赤外ランプやハロゲンランプなどを用いて、急激に温度を上昇させ、数分～数マイクロ秒の間で瞬間的に熱を加えて行う。この処理は瞬間的に行うために、実質的に最表面の薄膜のみを加熱することができ、下層の膜には影響を与えない。つまり、プラスチック基板等の耐熱性が弱い基板にも影響を与えない。

【0068】

液滴吐出法を用いて形成する導電層の下地前処理として、前述した下地膜101を形成する工程を行ったが、この処理工程は、ゲート配線層103を形成した後にも行ってもよい。

【0069】

また、液滴吐出法により、絶縁層 102a、102b、ゲート配線層 103 を組成物を吐出し形成した後、その平坦性を高めるために表面を圧力によってプレスして平坦化してもよい。プレスの方法としては、ローラー状のものを表面に走査することによって、凹凸をならすように軽減したり、平坦な板状な物で表面を垂直にプレスしてもよい。プレスする時に、加熱工程を行っても良い。また溶剤等によって表面を軟化、または融解させエアナイフで表面の凹凸部を除去しても良い。また、CMP法を用いて研磨しても良い。この工程は、液滴吐出法によって凹凸が生じる場合に、その表面の平坦化する場合適用することができる。

【0070】

次に、ゲート電極層 104、ゲート電極層 105 を形成する。ゲート電極層 104 はゲート配線層 103 に接して形成する（図 3 参照。）。ゲート電極層 104 は、ゲート配線層 103 を形成した後、液滴吐出法によって、吐出口の径が小さなノズルを用いて微細に形成することができる。ゲート配線層 103 上のゲート電極層 104 の接する領域に下地前処理として、下地膜 101 を形成したときのような処理をしてもよい。もちろん、ゲート電極層 105 を形成する領域にも前述の下地前処理を行っても良い。本実施の形態では、密着性を向上するための処理として、紫外線照射処理を行う。紫外線照射処理後、ゲート電極層 104 を形成する。本発明によりゲート配線層の線幅は $10 \sim 40 \mu\text{m}$ 、ゲート電極層の線幅は $5 \sim 20 \mu\text{m}$ 、ゲート配線層の線幅がゲート電極層の線幅の約 2 倍となるような配線が形成できる。

【0071】

また、ゲート配線層 103 とゲート電極層 104、105 を同時に形成しても良い。その場合、液滴吐出装置のヘッドに径の大きさが異なるノズルを設置し、一回の走査でゲート配線層 103 とゲート電極層 104、105 を同時に形成する。例えば、ゲート配線層 103 を形成する領域には、径の比較的大きな吐出口のノズルが、ゲート電極層 104、105 を形成する領域には、径の比較的小さな吐出口のノズルが設置されたヘッドを走査する。ゲート配線層 103 を形成する吐出口からは連続的に導電性材料を吐出し、ゲート電極層 104、105 を形成する吐出口からは、その形成領域にヘッドが走査された時に、導電性材料を吐出する。このようにしても、線幅の異なるパターンを形成することができ、スループットを向上することができる。

【0072】

次に、導電層 104、105 の上にゲート絶縁膜 106 を形成する（図 3、図 18 参照。）。ゲート絶縁膜 106 としては、珪素の酸化物材料又は窒化物材料等の公知の材料で形成すればよく、積層でも単層でもよい。本実施の形態では、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化珪素膜 3 層の積層を用いる。またそれらや、酸化窒化珪素膜の単層、2 層からなる積層でも良い。好適には、緻密な膜質を有する窒化珪素膜を用いるとよい。また、液滴吐出法で形成される導電層に銀や銅などを用いる場合、その上にバリア膜として窒化珪素膜や NiB 膜を形成すると、不純物の拡散を防ぎ、表面を平坦化する効果がある。なお、低い成膜温度でゲートリーク電流に少ない緻密な絶縁膜を形成するには、アルゴンなどの希ガス元素を反応ガスに含ませ、形成される絶縁膜中に混入させると良い。

【0073】

次に半導体層を形成する。一導電性型を有する半導体層は必要に応じて形成すればよい。本実施の形態では、半導体層 107、108 と一導電型を有する半導体層として N 型半導体層 109、110 を積層する（図 4、図 19 参照。）。また N 型半導体層を形成し、N チャネル型 TFT の NMOS 構造、P 型半導体層を形成した P チャネル型 TFT の PMOS 構造、N チャネル型 TFT と P チャネル型 TFT との CMOS 構造を作製することができる。また、導電性を付与するために、導電性を付与する元素をドーピングによって添加し、不純物領域を半導体層に形成することで、N チャネル型 TFT、P チャネル型 TFT を形成することもできる。

【0074】

半導体層は公知の手段（スパッタ法、LPCVD 法、またはプラズマ CVD 法等）によ

り成膜すればよい。半導体層の材料に限定はないが、好ましくはシリコン又はシリコンゲルマニウム (SiGe) 合金などで形成すると良い。

【0075】

半導体層は、アモルファス半導体 (代表的には水素化アモルファスシリコン)、結晶性半導体 (代表的にはポリシリコン) を素材として用いている。ポリシリコンには、800℃以上のプロセス温度を経て形成される多結晶シリコンを主材料として用いた所謂高温ポリシリコンや、600℃以下のプロセス温度で形成される多結晶シリコンを主材料として用いた所謂低温ポリシリコン、また結晶化を促進する元素などを添加し結晶化させた結晶シリコンなどを含んでいる。

【0076】

また、他の物質として、セミアモルファス半導体又は半導体層の一部に結晶相を含む半導体を用いることもできる。セミアモルファス半導体とは、非晶質と結晶構造 (単結晶、多結晶を含む) の中間的な構造の半導体であり、自由エネルギー的に安定な第3の状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質なものである。典型的にはシリコンを主成分として含み、格子歪みを伴って、ラマンスペクトルが 520 cm^{-1} よりも低波数側にシフトしている半導体層である。また、未結合手 (ダングリングボンド) の中和剤として水素またはハロゲンを少なくとも1原子%またはそれ以上含ませている。ここでは、このような半導体をセミアモルファス半導体 (以下「SAS」と呼ぶ。) と呼ぶ。このSASは所謂微結晶 (マイクロクリスタル) 半導体 (代表的には微結晶シリコン) とも呼ばれている。

【0077】

このSASは珪化物気体をグロー放電分解 (プラズマCVD) することにより得ることができる。代表的な珪化物気体としては、 SiH_4 であり、その他にも Si_2H_6 、 SiH_2Cl_2 、 SiHCl_3 、 SiCl_4 、 SiF_4 などを用いることができる。また、 GeF_4 、 F_2 を混合してもよい。この珪化物気体を水素、若しくは水素とヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンから選ばれた一種又は複数種の希ガス元素で希釈して用いることでSASの形成を容易なものとすることができる。珪化物気体に対する水素の希釈率は、例えば流量比で2倍~1000倍とすることが好ましい。勿論、グロー放電分解によるSASの形成は、減圧下で行うことが好ましいが、大気圧における放電を利用しても形成することができる。代表的には、 $0.1\text{ Pa} \sim 133\text{ Pa}$ の圧力範囲で行えば良い。グロー放電を形成するための電源周波数は $1\text{ MHz} \sim 120\text{ MHz}$ 、好ましくは $13\text{ MHz} \sim 60\text{ MHz}$ である。高周波電力は適宜設定すれば良い。基板加熱温度は 300°C 以下が好ましく、 $100 \sim 200^\circ\text{C}$ の基板加熱温度でも形成可能である。ここで、主に成膜時に取り込まれる不純物元素として、酸素、窒素、炭素などの大気成分に由来する不純物は $1 \times 10^{20}\text{ cm}^{-3}$ 以下とすることが望ましく、特に、酸素濃度は $5 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 以下、好ましくは $1 \times 10^{19}\text{ cm}^{-3}$ 以下となるようにすることが好ましい。また、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガス元素を含ませて格子歪みをさらに助長させることで安定性が増し良好なSASが得られる。また半導体層としてフッ素系ガスより形成されるSAS層に水素系ガスより形成されるSAS層を積層してもよい。

【0078】

半導体層に、結晶性半導体層を用いる場合、その結晶性半導体層の作製方法は、公知の方法 (レーザー結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの結晶化を助長する元素を用いた熱結晶化法等) を用いれば良い。結晶化を助長する元素を導入しない場合は、非晶質珪素膜にレーザー光を照射する前に、窒素雰囲気下 500°C で1時間加熱することによって非晶質珪素膜の含有水素濃度を $1 \times 10^{20}\text{ atoms/cm}^3$ 以下にまで放出させる。これは水素を多く含んだ非晶質珪素膜にレーザー光を照射すると膜が破壊されてしまうからである。

【0079】

非晶質半導体層への金属元素の導入の仕方としては、当該金属元素を非晶質半導体層の表面又はその内部に存在させ得る手法であれば特に限定はなく、例えばスパッタ法、CV

D法、プラズマ処理法（プラズマCVD法も含む）、吸着法、金属塩の溶液を塗布する方法を使用することができる。このうち溶液を用いる方法は簡便であり、金属元素の濃度調整が容易であるという点で有用である。また、このとき非晶質半導体層の表面の濡れ性を改善し、非晶質半導体層の表面全体に水溶液を行き渡らせるため、酸素雰囲気中でのUV光の照射、熱酸化法、ヒドロキシラジカルを含むオゾン水又は過酸化水素による処理等により、酸化膜を成膜することが望ましい。

【0080】

非晶質半導体層の結晶化は、熱処理とレーザ光照射による結晶化を組み合わせてもよく、熱処理やレーザ光照射を単独で、複数回行っても良い。

【0081】

また、結晶性半導体層を、直接基板に線状プラズマ法により形成しても良い。また、線状プラズマ法を用いて、結晶性半導体層を選択的に基板に形成してもよい。

【0082】

半導体として、有機材料を用いる有機半導体を用いてもよい。有機半導体としては、低分子材料、高分子材料などが用いられ、有機色素、導電性高分子材料などの材料も用いることが出来る。

【0083】

本実施の形態では、半導体として、非晶質半導体を用いる。半導体層を形成し、その後、プラズマCVD法等により一導電型を有する半導体層としてN型半導体層を形成する。

【0084】

続いて、レジストやポリイミド等の絶縁体からなるマスクを用いて、半導体層、N型半導体層を同時にパターン加工し、半導体層107、108、N型半導体層109、110を形成する（図4、図19参照。）。マスクは組成物を選択的に吐出して形成することができる。マスクは、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、ノボラック樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂材料を用いる。また、ベンゾシクロブテン、パリレン、フレア、透過性を有するポリイミドなどの有機材料、シロキサン系ポリマー等の重合によってできた化合物材料、水溶性ホモポリマーと水溶性共重合体を含む組成物材料等を用いて液滴吐出法で形成する。或いは、感光剤を含む市販のレジスト材料を用いてもよく、例えば、代表的なポジ型レジストである、ノボラック樹脂と感光剤であるナフトキノンジアジド化合物、ネガ型レジストであるベース樹脂、ジフェニルシランジオール及び酸発生剤などを用いてもよい。いずれの材料を用いるとしても、その表面張力と粘度は、溶媒の濃度を調整したり、界面活性剤等を加えたりして適宜調整する。

【0085】

再び、レジストやポリイミド等の絶縁体からなるマスクを液滴吐出法を用いて形成し。そのマスクを用いて、エッチング加工によりゲート絶縁層106の一部に貫通孔145を形成して、その下層側に配置されているゲート電極層105の一部を露出させる。エッチング加工はプラズマエッチング（ドライエッチング）又はウエットエッチングのどちらを採用しても良いが、大面積基板を処理するにはプラズマエッチングが適している。エッチングガスとしては、 CF_4 、 NF_3 、 Cl_2 、 BCl_3 、などのフッ素系又は塩素系のガスを用い、 He や Ar などの不活性ガスを適宜加えても良い。また、大気圧放電のエッチング加工を適用すれば、局所的な放電加工も可能であり、基板の全面にマスク層を形成する必要はない。

【0086】

マスクを除去した後、導電性材料を含む組成物を吐出して、ソース及びドレイン電極層111、113、115、116、導電層112を形成し、ソース及びドレイン電極層111、113、115、116をマスクとして、N型半導体層をパターン加工する（図5、図20参照。）。なお、図示しないが、ソース及びドレイン電極層111、113、115、116、導電層112を形成する前に、ソース及びドレイン電極層111、113、115、116、導電層112が形成する領域に選択的に TiO_x 膜などを形成する、前述の下地前処理工程を行っても良い。そうすると、導電層は密着性よく形成できる。

【0087】

また、液滴吐出法を用いて形成する導電層の下地前処理として、前述した下地膜を形成する工程を行い、かつ、この処理工程は、導電層を形成した後に行っても良い。この工程により、層間の密着性が向上するため、発光表示装置の信頼性も向上することができる。

【0088】

ゲート絶縁層 106 に形成した貫通孔 145 において、ソース及びドレイン電極層 116 とゲート電極層 105 とを電氣的に接続させる。導電層 112 は容量素子を形成する。このソース及びドレイン電極層 111、113、115、116、導電層 112 を形成する導電性材料としては、Ag (銀)、Au (金)、Cu (銅)、W (タングステン)、Al (アルミニウム) 等の金属の粒子を主成分とした組成物を用いることができる。また、透光性を有するインジウム錫酸化物 (ITO)、インジウム錫酸化物と酸化珪素からなる ITSO、有機インジウム、有機スズ、酸化亜鉛、窒化チタンなどを組み合わせても良い。

【0089】

ゲート絶縁層 106 の一部に貫通孔 145 を形成する工程を、ソース及びドレイン電極層 111、113、115、116、導電層 112 形成後に、ソース及びドレイン電極層 111、113、115、116、導電層 112 をマスクとして用いて貫通孔 145 を形成してもよい。そして貫通孔 145 に導電層を形成しソース及びドレイン電極層 116 とゲート電極層 105 を電氣的に接続する。この場合、工程が簡略化する利点がある。

【0090】

続いて、ゲート絶縁層 106 上に選択的に、導電性材料を含む組成物を吐出して、第 1 の電極層 117 を形成する (図 6、図 21 参照。)。第 1 の電極層 117 は、基板 100 側から光を放射する場合、または透過型の EL 表示パネルを作製する場合には、インジウム錫酸化物 (ITO)、酸化珪素を含むインジウム錫酸化物 (ITSO)、酸化亜鉛 (ZnO)、酸化スズ (SnO₂) などを含む組成物により所定のパターンを形成し、焼成によって形成しても良い。

【0091】

また、好ましくは、スパッタリング法によりインジウム錫酸化物 (ITO)、酸化珪素を含むインジウム錫酸化物 (ITSO)、酸化亜鉛 (ZnO) などで形成する。より好ましくは、ITO に酸化珪素が 2 ~ 10 重量% 含まれたターゲットを用いてスパッタリング法で酸化珪素を含む酸化インジウムスズを用いる。この他、酸化珪素を含み酸化インジウムに 2 ~ 20 % の酸化亜鉛 (ZnO) を混合した酸化物導電性材料を用いても良い。スパッタリング法で第 1 の電極層 117 を形成した後は、液滴吐出法を用いてマスク層を形成しエッチングにより、所望のパターンに形成すれば良い。本実施の形態では、第 1 の電極層 117 は、透光性を有する導電性材料により液滴吐出法を用いて形成し、具体的には、インジウム錫酸化物、ITO と酸化珪素から構成される ITSO を用いて形成する。図示しないが、第 1 の電極層 117 を形成する領域にゲート配線層導電層 102、103 を形成する時と同様に、TiO_x 膜を形成し、下地前処理を行ってもよい。下地前処理によって、密着性が向上し、所望なパターンに第 1 の電極層 117 を形成する事ができる。

【0092】

本実施の形態では、ゲート絶縁層は窒化珪素からなる窒化珪素膜/酸化窒化珪素膜 (酸化珪素膜) /窒化珪素膜の 3 層の例を前述した。好ましい構成として、酸化珪素を含む酸化インジウムスズで形成される第 1 の電極層 117 は、ゲート絶縁層 106 に含まれる窒化珪素からなる絶縁層と密接して形成され、それにより電界発光層で発光した光が外部に放射される割合を高めることが出来るという効果を発現させることができる。また、ゲート絶縁層はゲート配線層や、ゲート電極層と、第 1 の電極層の間に介在し、容量素子として機能することもできる。

【0093】

また、発光した光を基板 100 側とは反対側に放射させる構造とする場合、反射型の E

L表示パネルを作製する場合には、Ag（銀）、Au（金）、Cu（銅）、W（タングステン）、Al（アルミニウム）等の金属の粒子を主成分とした組成物を用いることができる。他の方法としては、スパッタリング法により透明導電膜若しくは光反射性の導電膜を形成して、液滴吐出法によりマスクパターンを形成し、エッチング加工を組み合わせる第1の電極層117を形成しても良い。

【0094】

第1の電極層117は、その表面が平坦化されるように、CMP法、ポリビニルアルコール系の多孔質体で拭き、研磨しても良い。またCMP法を用いた研磨後に、第1の電極層117の表面に紫外線照射、酸素プラズマ処理などを行ってもよい。

【0095】

次に、第2の絶縁層となる絶縁層120を選択的に形成し、その間を埋めるようにソース配線層118、電源線119を液滴吐出法によって形成する（図7、図22参照。）。絶縁層120は、ソース配線層118、電源線119形成領域の他に、第1の電極層117上に開口部を有するように形成してもよい。本実施の形態では、絶縁層120を全面に形成し、レジスト等のマスクによって、エッチングしパターンニングする。この絶縁層120とソース配線層118、電源線119とを形成する工程も、前述した絶縁層102a、102bと、ゲート配線層103とを形成したときと同様に形成することができる。よって、先に絶縁層120を選択的に形成し、ソース配線層118、電源線119を後に形成する事もできるし、同時に形成することもできる。ソース配線層118、電源線119はソース、ドレイン電極層111、115とそれぞれ接して形成するため、その形成領域に前述のように下地前処理を行っても良い。

【0096】

ソース配線層118、電源線119を形成する導電性材料としては、Ag（銀）、Au（金）、Cu（銅）、W（タングステン）、Al（アルミニウム）等の金属の粒子を主成分とした組成物を用いることができる。また、透光性を有するインジウム錫酸化物（ITO）、インジウム錫酸化物と酸化珪素からなるITOS、有機インジウム、有機スズ、酸化亜鉛、窒化チタンなどを組み合わせても良い。

【0097】

絶縁層120は、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸窒化アルミニウムその他の無機絶縁性材料、又はアクリル酸、メタクリル酸及びこれらの誘導体、又はポリイミド(polyimide)、芳香族ポリアミド、ポリベンゾイミダゾール(polybenzimidazole)などの耐熱性高分子、又はシロキサン系材料を出発材料として形成された珪素、酸素、水素からなる化合物のうちSi-O-Si結合を含む無機シロキサン、珪素上の水素がメチルやフェニルのような有機基によって置換された有機シロキサン系の絶縁材料で形成することができる。アクリル、ポリイミド等の感光性、非感光性の材料を用いて形成してもよい。

【0098】

また、液滴吐出法により、絶縁層120、ソース配線層118、電源線119を組成物を吐出し形成した後、その平坦性を高めるために表面を圧力によってプレスして平坦化してもよい。プレスの方法としては、ローラー状のものを表面に走査することによって、凹凸をならすように軽減したり、平坦な板状な物で表面を垂直にプレスしてもよい。また溶剤等によって表面を軟化、または融解させエアナイフで表面の凹凸部を除去してもよい。また、CMP法を用いて研磨しても良い。この工程は、液滴吐出法によって凹凸が生じる場合に、その表面の平坦化する場合適用することができる。この工程により平坦性が向上すると、発光表示パネルの表示ムラなどを防止することができ、高繊細な画像を表示することができる。

【0099】

以上の工程により、基板100上にボトムゲート型（逆スタガ型ともいう。）のTF-Tと画素電極が接続された発光表示パネル用のTF-T基板100が完成する。また本実施の形態のTF-Tはチャンネルエッチ型である。

【0100】

発光表示パネル用の TFT 基板 100 の上に、発光素子を形成する（図 23 参照。）。ソース配線層 118、電源線 119 を形成した後、絶縁層 121 を形成する。絶縁層 121 は絶縁層 120 と同様な材料で形成することができる。絶縁層 121 は、絶縁層 120 とともに、隔壁（土手ともよばれる）となる。

【0101】

電界発光層 122 を形成する前に、大気圧中で 200℃ の熱処理を行い絶縁層 120、121 中若しくはその表面に吸着している水分を除去する。また、減圧下で 200～400℃、好ましくは 250～350℃ に熱処理を行い、そのまま大気に晒さずに電界発光層 120 を真空蒸着法や、減圧下の液滴吐出法で形成することが好ましい。

【0102】

電界発光層 122 として、赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の発光を示す材料を、それぞれ蒸着マスクを用いた蒸着法等によって選択的に形成する。赤色（R）、緑色（G）、青色（B）の発光を示す材料はカラーフィルタ同様、液滴吐出法により形成することもでき（低分子または高分子材料など）、この場合マスクを用いずとも、RGB の塗り分けを行うことができるため好ましい。電界発光層 122 上に第 2 の電極層 123 を積層形成して、発光素子を用いた表示機能を有する発光表示装置が完成する（図 23 参照。）。

【0103】

図示しないが、第 2 の電極層 122 を覆うようにしてパッシベーション膜を設けることは有効である。パッシベーション膜としては、窒化珪素（SiN）、酸化珪素（SiO₂）、酸化窒化珪素（SiON）、窒化酸化珪素（SiNO）、窒化アルミニウム（AlN）、酸化窒化アルミニウム（AlON）、窒素含有量が酸素含有量よりも多い窒化酸化アルミニウム（AlNO）または酸化アルミニウム、ダイヤモンドライクカーボン（DLC）、窒素含有炭素膜（CN_x）を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層を用いることができる。例えば窒素含有炭素膜（CN_x）\ 窒化珪素（SiN）のような積層、また有機材料を用いることも出来、スチレンポリマーなど高分子の積層でもよい。また、シリコン（Si）と酸素（O）との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくとも水素を含む材料、もしくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも 1 種を有する材料を用いてもよい。

【0104】

この際、カバレッジの良い膜をパッシベーション膜として用いることが好ましく、炭素膜、特に DLC 膜を用いることは有効である。DLC 膜は室温から 100℃ 以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低い電界発光層の上方にも容易に成膜することができる。DLC 膜は、プラズマ CVD 法（代表的には、RF プラズマ CVD 法、マイクロ波 CVD 法、電子サイクロトロン共鳴（ECR）CVD 法、熱フィラメント CVD 法など）、燃焼炎法、スパッタ法、イオンビーム蒸着法、レーザー蒸着法などで形成することができる。成膜に用いる反応ガスは、水素ガスと、炭化水素系のガス（例えば CH₄、C₂H₂、C₆H₆ など）とを用い、グロー放電によりイオン化し、負の自己バイアスがかかったカソードにイオンを加速衝突させて成膜する。また、CN 膜は反応ガスとして C₂H₄ ガスと N₂ ガスとを用いて形成すればよい。DLC 膜は酸素に対するブロッキング効果が高く、電界発光層の酸化を抑制することが可能である。そのため、この後に続く封止工程を行う間に電界発光層が酸化するといった問題を防止できる。

【0105】

続いて、シール材を形成し、封止基板を用いて封止する。その後、ゲート配線層 103 にフレキシブル配線基板を接続し、外部との電氣的な接続をしても良い。これは、ソース配線層 118 も同様である。

【0106】

なお、本実施の形態では、ガラス基板で発光素子 1603 を封止した場合を示すが、封止の処理とは、発光素子を水分から保護するための処理であり、カバー材で機械的に封入する方法、熱硬化性樹脂又は紫外光硬化性樹脂で封入する方法、金属酸化物や窒化物等の

バリア能力が高い薄膜により封止する方法のいずれかを用いる。カバー材としては、ガラス、セラミックス、プラスチックもしくは金属を用いることができるが、カバー材側に光を放射させる場合は透光性でなければならない。また、カバー材と上記発光素子が形成された基板とは熱硬化性樹脂又は紫外光硬化性樹脂等のシール材を用いて貼り合わせられ、熱処理又は紫外光照射処理によって樹脂を硬化させて密閉空間を形成する。この密閉空間の中に酸化バリウムに代表される吸湿材を設けることも有効である。この吸湿材は、シール材の上に接して設けても良いし、発光素子よりの光を妨げないような、隔壁の上や周辺部に設けても良い。さらに、カバー材と発光素子の形成された基板との空間を熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂で充填することも可能である。この場合、熱硬化性樹脂若しくは紫外光硬化性樹脂の中に酸化バリウムに代表される吸湿材を添加しておくことは有効である。

【0107】

本実施の形態では、スイッチングTFTはシングルゲート構造を示したが、ダブルゲート構造などのマルチゲート構造でもよい。図14にダブルゲート構造のスイッチングTFT1601を有する発光表示装置画素部の上面図を(A)に、回路図を(B)に示す。1601は、1602はTFT、1603は発光素子、1604は容量、1605はソース配線層、1606はゲート配線層、1607は電源線である。TFT1601は信号線との接続状態を制御するトランジスタ(以下「スイッチング用トランジスタ」又は「スイッチング用TFT」ともいう。)であり、TFT1602は発光素子へ流れる電流を制御するトランジスタ(以下「駆動用トランジスタ」又は「駆動用TFT」ともいう。)であり、駆動用TFTが発光素子と直列に接続されている。容量1604は駆動用TFT1602のソース、ゲート間の電圧を保持する。

【0108】

以上示したように、本実施の形態では、フォトリソグラフィーを用いた光露光工程を用いないことにより、工程を省略することができる。また、液滴吐出法を用いて基板上に直接的に各種のパターンを形成することにより、1辺が1000mmを超える第5世代以降のガラス基板を用いても、容易にEL表示パネルを製造することができる。

【0109】

また、密着性が向上した信頼性の高いEL表示パネルを作製することができる。

【0110】

(実施の形態2)

本発明の実施の形態として、図8を用いて説明する。本実施の形態は、実施の形態1において、薄膜トランジスタとしてチャネル保護型の薄膜トランジスタを用いるものである。よって、同一部分又は同様な機能を有する部分の繰り返しの説明は省略する。なお、図8は、図23の(C)のチャネルエッチ型の薄膜トランジスタとの断面図と対応している。

【0111】

基板100上に、絶縁層102bを形成し、導電性材料を含む組成物を液滴吐出法により吐出して、ゲート配線層103を形成する。ゲート配線層と接するようにゲート電極層105を、液滴吐出法により形成する。次に、プラズマCVD法やスパッタリング法を用いて、ゲート絶縁層106を単層又は積層構造で形成する。特に好ましい形態としては、窒化珪素からなる絶縁体層106a、酸化珪素からなる絶縁体層106b、窒化珪素からなる絶縁体層106cの3層の積層体がゲート絶縁膜に相当する。さらに、活性層として機能する半導体層108まで形成する。以上の工程は第1の実施の形態と同様である。

【0112】

半導体層108を形成し、チャネル保護膜140を形成するため、例えば、プラズマCVD法により絶縁膜を形成し、所望の領域に、所望の形状となるようにパターンニングする。このとき、ゲート電極をマスクとして基板の裏面から露光することにより、チャネル保護膜140を形成することができる。またチャネル保護膜は、液滴吐出法を用いてポリイミド又はポリビニルアルコール等を滴下してもよい。その結果、露光工程を省略すること

ができる。

【0113】

チャネル保護膜 140 としては、無機材料（酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、窒化酸化珪素など）、感光性または非感光性の有機材料（有機樹脂材料）（ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト、ベンゾシクロブテンなど）、低誘電率である Low k 材料などの一種、もしくは複数種からなる膜、またはこれらの膜の積層などを用いることができる。また、シリコン（Si）と酸素（O）との結合で骨格構造が構成され、置換基に少なくとも水素を含む材料、もしくは置換基にフッ素、アルキル基、または芳香族炭化水素のうち少なくとも 1 種を有する材料を用いてもよい。作製法としては、プラズマ CVD 法や熱 CVD 法などの気相成長法やスパッタリング法を用いることができる。また、液滴吐出法や、印刷法（スクリーン印刷やオフセット印刷などパターンが形成される方法）を用いることもできる。塗布法で得られる TOF 膜や SOG 膜なども用いることができる。

【0114】

半導体層 108、チャネル保護膜 140 上に、N 型半導体層 110 を形成する。次に、半導体層 108、N 型半導体層 107 上に、組成物を選択的に吐出してマスクを形成する。続いて、マスクを利用して、半導体層 108 と N 型の導体層 110 を同時にエッチングして、半導体層と N 型半導体層を形成する。その後、半導体層 108 上に、導電性材料を含む組成物を吐出して、ソース及びドレイン電極層 113、115 を形成する。

【0115】

次に、ソース及びドレイン電極層 113、115 をマスクとして、N 型半導体層 110 をエッチングする。次にソース及びドレイン電極層 113 に接して導電性材料を含む組成物を吐出して、第 1 の電極層 117 を形成する。続いて、絶縁層 120 を選択的に形成し、絶縁層 120 の開口部を埋めるようにソース配線層 118、電源線 119 を液滴吐出法により形成する。実施の形態 1 と同様に、絶縁層 120、ソース配線層 119、電源線 119 は同時に形成しても良く、その形成前と後に、前述の下地前処理を行っても良い。この後、プレス工程を行い、表面を平坦化しても良い。

【0116】

図 9 は、図 8 における EL 表示パネルと、第 1 の電極層 117 とソース及びドレイン電極層 113 との接続構造が異なる例である。図 9 のにおいては、第 1 の電極層 117 をソース及びドレイン電極層 113 より先に形成し、後にソース及びドレイン電極層 113 を第 1 の電極層 117 と接するように形成する。

【0117】

その後、絶縁層 121 を形成し、第 1 の電極層 117 上に開口部を設けたのち、電界発光層 122、第 2 の導電層 123 を形成する。さらに、シール材を形成し、封止基板を用いて封止する。その後、ゲート配線層 103 にフレキシブル配線基板を接続しても良い。以上によって、表示機能を有する EL 表示パネルを作製することができる。

【0118】

以上、実施の形態 1、及び実施の形態 2 において逆スタガ型の薄膜トランジスタの例を示したが、本発明は、順スタガ型の薄膜トランジスタにも適用できる。順スタガ型の薄膜トランジスタの場合、ソース配線層がまず絶縁層中に埋め込むように形成され、液滴吐出法によって微細な画素部内のソース及びドレイン電極層がそのソース配線層に接して形成される。これにより、ソース配線層の低抵抗化と、電極層の微細化の両方が、逆スタガ型の薄膜トランジスタと同様、達成できる。

【0119】

（実施の形態 3）

本実施の形態は、実施の形態 1 で作成したチャネル保護型の薄膜トランジスタと、第 1 の電極層との接続構造が異なるものであり、図 15 を用いて説明する。

【0120】

ソース及びドレイン電極層 113 まで形成するのは実施の形態と同一である。次にピラ

ーとして機能する柱状の導電層 144 を形成する。本実施の形態では液滴吐出法を用いて導電層を積層して柱状の導電層 144 を形成する。柱状の導電層 144 は絶縁層 120 を形成する前に形成しても、後に形成してもよいが、絶縁層 120 を先に形成する場合、液滴吐出法により選択的に形成することによって、層間絶縁膜の形成と同時に柱状の導電層 144 が形成されるコンタクトホールが形成可能となる。

【0121】

また、他の方法として、上層配線と下層配線の導通をとる箇所において、下層配線に、絶縁層 120 と撥液性を有する材料を液滴吐出法により吐出する。この撥液性を有する材料の撥液性により、絶縁層 120 は撥液性を有する材料が形成された領域には形成されない。よって、絶縁層 120 に開口部（コンタクトホール）が形成される。よってこの開口部に導電性材料を吐出し、柱状の導電層 144 を形成することもできる。絶縁層 120 上に絶縁層 146 を形成する。このとき、柱状の導電層 144 は絶縁層 146 に覆われてしまっていたら、エッチングし、柱状の導電層 144 を露出させる。絶縁層 146 はプラズマ CVD により窒化珪素膜などを用いるとよい。

【0122】

柱状の導電層 144 と接するように第 1 の電極層 147 を形成し、隔壁となる絶縁層 141 を形成する。第 1 の電極層 147 上に電界発光層 142 を形成し、第 2 の電極層 143 を形成する。さらに、シール材を形成し、封止基板を用いて封止する。その後、ゲート配線層にフレキシブル配線基板を接続しても良い。以上によって、表示機能を有する EL 表示パネルを作製することができる。

【0123】

（実施の形態 4）

本発明を適用して薄膜トランジスタを形成し、該薄膜トランジスタを用いて発光表示装置を形成することができるが、発光素子を用いて、なおかつ、該発光素子を駆動するトランジスタとして N 型トランジスタを用いた場合、該発光素子から発せられる光は、下面放射、上面放射、両面放射のいずれかを行う。ここでは、いずれの場合に応じた発光素子の積層構造について、図 10 を用いて説明する。

【0124】

また、本実施の形態では、本発明を適用し、本実施の形態 2 で形成されるチャネル保護型の薄膜トランジスタ 481 を用いる。

【0125】

まず、光が基板 480 側に放射する場合、つまり下面放射を行う場合について、図 10 (A) を用いて説明する。この場合、トランジスタ 481 に電氣的に接続するように、ソース・ドレイン配線 482、483、第 1 の電極 484、電界発光層 485、第 2 の電極 486 が順に積層される。次に、光が基板 480 と反対側に放射する場合、つまり上面放射を行う場合について、図 10 (B) を用いて説明する。トランジスタ 481 に電氣的に接続するソース・ドレイン配線 461、462、第 1 の電極 463、電界発光層 464、第 2 の電極 465 が順に積層される。上記構成により、第 1 の電極 463 において光が透過しても、該光は配線 462 において反射され、基板 480 と反対側に放射する。なお、本構成では、第 1 の電極 463 には透光性を有する材料を用いる必要はない。最後に、光が基板 480 側とその反対側の両側に放射する場合、つまり両面放射を行う場合について、図 10 (C) を用いて説明する。トランジスタ 481 に電氣的に接続するソース・ドレイン配線 470、471、第 1 の電極 472、電界発光層 473、第 2 の電極 474 が順に積層される。このとき、第 1 の電極 472 と第 2 の電極 474 のどちらも透光性を有する材料、又は光を透過できる厚さで形成すると、両面放射が実現する。

【0126】

発光素子は、電界発光層を第 1 の電極と第 2 の電極で挟んだ構成になっている。第 1 の電極及び第 2 の電極は仕事関数を考慮して材料を選択する必要がある、そして第 1 の電極及び第 2 の電極は、画素構成によりいずれも陽極、又は陰極となりうる。本実施の形態では、駆動用 TFT の極性が N チャネル型であるため、第 1 の電極を陰極、第 2 の電極を

陽極とすると好ましい。また駆動用 T F T の極性が p チャネル型である場合、第 1 の電極を陽極、第 2 の電極を陰極とするとよい。

【0127】

また第 1 の電極が陽極であった場合、電界発光層は、陽極側から、H I L (ホール注入層)、H T L (ホール輸送層)、E M L (発光層)、E T L (電子輸送層)、E I L (電子注入層) の順に積層するのが好ましい。また、第 1 の電極が陰極である場合はその逆のとなり、陰極側から E I L (電子注入層)、E T L (電子輸送層)、E M L (発光層)、H T L (ホール輸送層)、H I L (ホール注入層)、第 2 の電極である陽極の順に積層するのが好ましい。なお電界発光層は、積層構造以外に単層構造、又は混合構造をとることができる。

【0128】

また、電界発光層として、赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の発光を示す材料を、それぞれ蒸着マスクを用いた蒸着法等によって選択的に形成する。赤色 (R)、緑色 (G)、青色 (B) の発光を示す材料はカラーフィルタ同様、液滴吐出法により形成することもできる (低分子または高分子材料など)、この場合マスクを用いずとも、R G B の塗り分けを行うことができるため好ましい。

【0129】

具体的には、H I L として C u P c や P E D O T、H T L として α -N P D、E T L として B C P や A l q₃、E I L として B C P : L i や C a F₂、をそれぞれ用いる。また上面放射型の場合で、第 2 の電極に透光性を有する I T O や I T S O を用いる場合、ベンゾオキサゾール誘導体 (B z O S) に L i を添加した B z O S - L i などを用いることができる。また例えば E M L は、R、G、B のそれぞれの発光色に対応したドーパント (R の場合 D C M 等、G の場合 D M Q D 等) をドープした A l q₃ を用いればよい。

【0130】

なお、電界発光層は上記材料に限定されない。例えば、C u P c や P E D O T の代わりに酸化モリブデン (M o O_x : x = 2 ~ 3) 等の酸化物と α -N P D やルブレンを共蒸着して形成し、ホール注入性を向上させることもできる。また電界発光層の材料は、有機材料 (低分子又は高分子を含む)、又は有機材料と無機材料の複合材料として用いることができる。

【0131】

また、図 10 には図示していないが、基板 480 の対向基板にカラーフィルタを形成してもよい。カラーフィルタは液滴吐出法によって形成することができ、その場合、前述の下地前処理として光プラズマ処理などを適用することができる。本発明の下地膜により、所望なパターンに密着性よくカラーフィルタを形成することができる。カラーフィルターを用いると、高精細な表示を行うこともできる。カラーフィルターにより、各 R G B の発光スペクトルにおいてブロードなピークを鋭くなるように補正できるからである。

【0132】

以上、各 R G B の発光を示す材料を形成する場合を説明したが、単色の発光を示す材料を形成し、カラーフィルターや色変換層を組み合わせることによりフルカラー表示を行うことができる。例えば、白色又は橙色の発光を示す電界発光層を形成する場合、カラーフィルター、又はカラーフィルター、色変換層、カラーフィルターと色変換層とを組み合わせたものを別途設けることによってフルカラー表示ができる。カラーフィルターや色変換層は、例えば第 2 の基板 (封止基板) に形成し、基板へ張り合わせればよい。また上述したように、単色の発光を示す材料、カラーフィルター、及び色変換層のいずれも液滴吐出法により形成することができる。

【0133】

もちろん単色発光の表示を行ってもよい。例えば、単色発光を用いてエリアカラータイプの発光表示装置を形成してもよい。エリアカラータイプは、パッシブマトリクス型の表示部が適しており、主に文字や記号を表示することができる。

【0134】

上記構成において、陰極としては、仕事関数が小さい材料を用いることが可能で、例えば、Ca、Al、CaF、MgAg、AlLi等が望ましい。電界発光層は、単層型、積層型、また層の界面がない混合型のいずれでもよく、またシングレット材料、トリプレット材料、又はそれらを組み合わせた材料や、低分子材料、高分子材料及び中分子材料を含む有機材料、電子注入性に優れる酸化モリブデン等に代表される無機材料、有機材料と無機材料の複合材料のいずれを用いてもよい。第1の電極484、463、472は光を透過する透明導電膜を用いて形成し、例えばITO、ITSOその他、酸化インジウムに2～20%の酸化亜鉛(ZnO)を混合した透明導電膜を用いる。なお、第1の電極484、463、472形成前に、酸素雰囲気中でのプラズマ処理や真空雰囲気下での加熱処理を行うとよい。隔壁(土手ともいう)は、珪素を含む材料、有機材料及び化合物材料を用いて形成する。また、多孔質膜を用いても良い。但し、アクリル、ポリイミド等の感光性、非感光性の材料を用いて形成すると、その側面は曲率半径が連続的に変化する形状となり、上層の薄膜が段切れせずに形成されるため好ましい。本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることが可能である。

【0135】

(実施の形態5)

実施の形態1乃至4によって作製されるELパネルにおいて、半導体層をSASで形成することによって、図11で説明したように、走査線側の駆動回路を基板3700上に形成することができる。

【0136】

図29は、 $1 \sim 15 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$ の電界効果移動度が得られるSASを使ったnチャンネル型のTFTで構成する走査線側駆動回路のブロック図を示している。

【0137】

図29において500で示すブロックが1段分のサンプリングパルスを出力するパルス出力回路に相当し、シフトレジスタはn個のパルス出力回路により構成される。501はバッファ回路であり、その先に画素502が接続される。

【0138】

図30は、パルス出力回路500の具体的な構成を示したものであり、nチャンネル型のTFT601～612で回路が構成されている。このとき、SASを使ったnチャンネル型のTFTの動作特性を考慮して、TFTのサイズを決定すれば良い。例えば、チャンネル長を $8 \mu\text{m}$ とすると、チャンネル幅は $10 \sim 80 \mu\text{m}$ の範囲で設定することができる。

【0139】

また、バッファ回路501の具体的な構成を図31に示す。バッファ回路も同様にnチャンネル型のTFT620～636で構成されている。このとき、SASを使ったnチャンネル型のTFTの動作特性を考慮して、TFTのサイズを決定すれば良い。例えば、チャンネル長を $10 \mu\text{m}$ とすると、チャンネル幅は $10 \sim 1800 \mu\text{m}$ の範囲で設定することとなる。

【0140】

このような回路を実現するには、TFT相互を配線によって接続する必要があり、その場合における配線の構成例を図32に示す。図32では、実施の形態1と同様に、ゲート電極層104、ゲート絶縁層106(窒化珪素からなる絶縁体層106a、酸化珪素からなる絶縁体層106b、窒化珪素からなる絶縁体層106cの3層の積層体)、SASで形成される半導体層107、ソース及びドレインを形成するN型半導体層109、ソース及びドレイン配線層111、116が形成された状態を示している。この場合、基板100上には、ゲート電極層104と同じ工程で接続配線層170、171、172を形成しておく。そして、接続配線層170、171、172が露出するようにゲート絶縁層の一部をエッチング加工して、ソース及びドレイン配線層111、116及びそれと同じ工程で形成する接続配線層173により適宜TFTを接続することにより様々な回路を実現することができる。

【0141】

(実施の形態 6)

次に、実施の形態 1 乃至 4 によって作製される E L 表示パネルに駆動用のドライバ回路を実装する態様について説明する。

【0 1 4 2】

まず、COG 方式を採用した表示装置について、図 1 1 を用いて説明する。基板 3 7 0 0 上には、文字や画像などの情報を表示する画素部 3 7 0 1、走査側の駆動回路 3 7 0 2 が設けられる。複数の駆動回路が設けられた基板を、矩形状に分断し、分断後の駆動回路（以下ドライバ I C と表記）3 7 0 5 a、3 7 0 5 b は、基板 3 7 0 0 上に実装される。図 1 1 は複数のドライバ I C 3 7 0 5、該ドライバ I C 3 7 0 5 の先にテープ 3 7 0 4 を実装する形態を示す。また、分割する大きさを画素部の信号線側の辺の長さとはほぼ同じにし、単数のドライバ I C に、該ドライバ I C の先にテープを実装してもよい。

【0 1 4 3】

また、TAB 方式を採用してもよく、その場合は、複数のテープを貼り付けて、該テープにドライバ I C を実装すればよい。COG 方式の場合と同様に、単数のテープに単数のドライバ I C を実装してもよく、この場合には、強度の問題から、ドライバ I C を固定する金属片等を一緒に貼り付けるとよい。

【0 1 4 4】

これらの E L 表示パネルに実装されるドライバ I C は、生産性を向上させる観点から、一辺が 3 0 0 mm から 1 0 0 0 mm 以上の矩形状の基板上に複数個作り込むとよい。

【0 1 4 5】

つまり、基板上に駆動回路部と入出力端子を一つのユニットとする回路パターンを複数個形成し、最後に分割して取り出せばよい。ドライバ I C の長辺の長さは、画素部の一辺の長さや画素ピッチを考慮して、長辺が 1 5 ～ 8 0 mm、短辺が 1 ～ 6 mm の矩形状に形成してもよいし、画素領域の一辺、又は画素部の一辺と各駆動回路の一辺とを足した長さに形成してもよい。

【0 1 4 6】

ドライバ I C の I C チップに対する外形寸法の優位性は長辺の長さであり、長辺が 1 5 ～ 8 0 mm で形成されたドライバ I C を用いると、画素部に対応して実装するのに必要な数が I C チップを用いる場合よりも少なく済み、製造上の歩留まりを向上させることができる。また、ガラス基板上にドライバ I C を形成すると、母体として用いる基板の形状に限定されないため生産性を損なうことがない。これは、円形のシリコンウエハから I C チップを取り出す場合と比較すると、大きな優位点である。

【0 1 4 7】

図 1 1 において、画素領域 3 7 0 1 の外側の領域には、駆動回路が形成されたドライバ I C 3 7 0 5 a、3 7 0 5 b が実装される。これらのドライバ I C 3 7 0 5 a、3 7 0 5 b は、信号線側の駆動回路である。R G B フルカラーに対応した画素領域を形成するためには、X G A クラスで信号線の本数が 3 0 7 2 本必要であり、U X G A クラスでは 4 8 0 0 本が必要となる。このような本数で形成された信号線は、画素領域 2 4 0 1 の端部で数ブロック毎に区分して引出線を形成し、ドライバ I C 3 7 0 5 a、3 7 0 5 b の出力端子のピッチに合わせて集められる。

【0 1 4 8】

ドライバ I C は、基板上に形成された結晶質半導体により形成されることが好適であり、該結晶質半導体は連続発光のレーザ光を照射することで形成されることが好適である。従って、当該レーザ光を発生させる発振器としては、連続発光の固体レーザ又は気体レーザを用いる。連続発光のレーザを用いると、結晶欠陥が少なく、大粒径の多結晶半導体層を用いて、トランジスタを作成することが可能となる。また移動度や応答速度が良好なために高速駆動が可能で、従来よりも素子の動作周波数を向上させることができ、特性バラツキが少ないために高い信頼性を得ることができる。なお、さらなる動作周波数の向上を目的として、トランジスタのチャネル長方向とレーザ光の走査方向と一致させるとよい。これは、連続発光レーザによるレーザ結晶化工程では、トランジスタのチャネル長方向と

レーザ光の基板に対する走査方向とが概ね並行（好ましくは $-30^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ）であるときに、最も高い移動度が得られるためである。なおチャンネル長方向とは、チャンネル形成領域において、電流が流れる方向、換言すると電荷が移動する方向と一致する。このように作製したトランジスタは、結晶粒がチャンネル方向に延在する多結晶半導体層によって構成される活性層を有し、このことは結晶粒界が概ねチャンネル方向に沿って形成されていることを意味する。

【0149】

レーザ結晶化を行うには、レーザ光の大幅な絞り込みを行うことが好ましく、そのビームスポットの幅は、ドライバICの短辺の同じ幅の1～3mm程度とすることがよい。また、被照射体に対して、十分に且つ効率的なエネルギー密度を確保するために、レーザ光の照射領域は、線状であることが好ましい。但し、ここでいう線状とは、厳密な意味で線を意味しているのではなく、アスペクト比の大きい長方形もしくは長楕円形を意味する。例えば、アスペクト比が2以上（好ましくは10～10000）のものを指す。このように、レーザ光のビームスポットの幅をドライバICの短辺と同じ長さとするすることで、生産性を向上させた表示装置の作製方法を提供することができる。

【0150】

図11では、走査線駆動回路は画素部と共に一体形成し、信号線駆動回路としてドライバICを実装した形態を示した。しかしながら、本発明はこの形態に限定されず、走査線駆動回路及び信号線駆動回路の両方として、ドライバICを実装してもよい。その場合には、走査線側と信号線側で用いるドライバICの仕様を異なるものにするといよい。

【0151】

画素領域3701は、信号線と走査線が交差してマトリクスを形成し、各交差部に対応してトランジスタが配置される。本発明は、画素領域3701に配置されるトランジスタとして、非晶質半導体又はセミアモルファス半導体をチャンネル部としたTFETを用いることを特徴とする。非晶質半導体は、プラズマCVD法やスパッタリング法等の方法により形成する。セミアモルファス半導体は、プラズマCVD法で300℃以下の温度で形成することが可能であり、例えば、外寸550×650mmの無アルカリガラス基板であっても、トランジスタを形成するのに必要な膜厚を短時間で形成するという特徴を有する。このような製造技術の特徴は、大画面の表示装置を作製する上で有効である。また、セミアモルファスTFETは、SASでチャンネル形成領域を構成することにより $2 \sim 10 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{sec}$ の電界効果移動度を得ることができる。従って、このTFETを画素のスイッチング用素子や、走査線側の駆動回路を構成する素子として用いることができる。従って、システムオンパネル化を実現したEL表示パネルを作製することができる。

【0152】

なお、図11では、半導体層をSASで形成したTFETを用いることにより、走査線側駆動回路も基板上に一体形成することを前提として示している。半導体層をASで形成したTFETを用いる場合には、走査線側駆動回路及び信号線側駆動回路の両方をドライバICを実装してもよい。

【0153】

その場合には、走査線側と信号線側で用いるドライバICの仕様を異なるものにするのが好適である。例えば、走査線側のドライバICを構成するトランジスタには30V程度の耐圧が要求されるものの、駆動周波数は100kHz以下であり、比較的高速動作は要求されない。従って、走査線側のドライバを構成するトランジスタのチャンネル長(L)は十分大きく設定することが好適である。一方、信号線側のドライバICのトランジスタには、12V程度の耐圧があれば十分であるが、駆動周波数は3Vにて65MHz程度であり、高速動作が要求される。そのため、ドライバを構成するトランジスタのチャンネル長などはマイクロルールで設定することが好適である。

【0154】

ドライバICの実装方法は、特に限定されるものではなく、公知のCOG方法やワイヤボンディング方法、或いはTAB方法を用いることができる。

【0155】

ドライバICの厚さは、対向基板と同じ厚さとすることで、両者の間の高さはほぼ同じものとなり、表示装置全体としての薄型化に寄与する。また、それぞれの基板を同じ材質のもので作製することにより、この表示装置に温度変化が生じても熱応力が発生することなく、TFTで作製された回路の特性を損なうことはない。その他にも、本実施形態で示すようにICチップよりも長尺のドライバICで駆動回路を実装することにより、1つの画素領域に対して、実装されるドライバICの個数を減らすことができる。

【0156】

以上のようにして、EL表示パネルに駆動回路を組み入れることができる。

【0157】

(実施の形態7)

本実施の形態で示すEL表示パネルの画素の構成について、図33に示す等価回路図を参照して説明する。

【0158】

図33(A)に示す画素は、列方向に信号線410及び電源線411～413、行方向に走査線414が配置される。また、スイッチング用TFT401、駆動用TFT403、電流制御用TFT404、容量素子402及び発光素子405を有する。

【0159】

図33(C)に示す画素は、TFT303のゲート電極が、行方向に配置された電源線415に接続される点が異なっており、それ以外は図33(A)に示す画素と同じ構成である。つまり、図33(A)(C)に示す両画素は、同じ等価回路図を示す。しかしながら、行方向に電源線412が配置される場合(図33(A))と、列方向に電源線412が配置される場合(図33(C))では、各電源線は異なるレイヤーの導電体層で形成される。ここでは、駆動用TFT303のゲート電極が接続される配線に注目し、これらを作製するレイヤーが異なることを表すために、図33(A)(C)として分けて記載する。

【0160】

図33(A)(C)に示す画素の特徴として、画素内にTFT403、404が直列に接続されており、TFT403のチャンネル長 L_3 、チャンネル幅 W_3 、TFT404のチャンネル長 L_4 、チャンネル幅 W_4 は、 $L_3/W_3 : L_4/W_4 = 5 \sim 6000 : 1$ を満たすように設定される点が挙げられる。6000:1を満たす場合の一例としては、 L_3 が $500\mu\text{m}$ 、 W_3 が $3\mu\text{m}$ 、 L_4 が $3\mu\text{m}$ 、 W_4 が $100\mu\text{m}$ の場合がある。

【0161】

なお、TFT403は、飽和領域で動作し発光素子406に流れる電流値を制御する役目を有し、TFT404は線形領域で動作し発光素子406に対する電流の供給を制御する役目を有する。両TFTは同じ導電型を有していると作製工程上好ましい。またTFT403には、エンハンスメント型だけでなく、ディプリーション型のTFTを用いてもよい。上記構成を有する本発明は、TFT404が線形領域で動作するために、TFT404の V_{GS} の僅かな変動は発光素子406の電流値に影響を及ぼさない。つまり、発光素子406の電流値は、飽和領域で動作するTFT403により決定される。上記構成を有する本発明は、TFTの特性バラツキに起因した発光素子の輝度ムラを改善して画質を向上させた表示装置を提供することができる。

【0162】

図33(A)～(D)に示す画素において、TFT401は、画素に対するビデオ信号の入力を制御するものであり、TFT401がオンして、画素内にビデオ信号が入力されると、容量素子402にそのビデオ信号が保持される。なお図33(A)(C)には、容量素子402を設けた構成を示したが、本発明はこれに限定されず、ビデオ信号を保持する容量がゲート容量などでまかなうことが可能な場合には、明示的に容量素子402を設けなくてもよい。

【0163】

発光素子 406 は、2つの電極間に電界発光層が挟まれた構造を有し、順バイアス方向の電圧が印加されるように、画素電極と対向電極の間（陽極と陰極の間）に電位差が設けられる。電界発光層は有機材料や無機材料等の広汎に渡る材料により構成され、この電界発光層におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）と、三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）とが含まれる。

【0164】

図 33 (B) に示す画素は、TF T 406 と走査線 416 を追加している以外は、図 33 (A) に示す画素構成と同じである。同様に、図 33 (D) に示す画素は、TF T 406 と走査線 416 を追加している以外は、図 33 (C) に示す画素構成と同じである。

【0165】

TF T 406 は、新たに配置された走査線 416 によりオン又はオフが制御される。TF T 406 がオンになると、容量素子 402 に保持された電荷は放電し、TF T 406 がオフする。つまり、TF T 406 の配置により、強制的に発光素子 405 に電流が流れない状態を作ることができる。従って、図 33 (B) (D) の構成は、全ての画素に対する信号の書き込みを待つことなく、書き込み期間の開始と同時に又は直後に点灯期間を開始することができるため、デューティ比を向上することが可能となる。

【0166】

図 33 (E) に示す画素は、列方向に信号線 450、電源線 451、452、行方向に走査線 453 が配置される。また、スイッチング用 TF T 441、駆動用 TF T 443、容量素子 442 及び発光素子 444 を有する。図 33 (F) に示す画素は、TF T 445 と走査線 454 を追加している以外は、図 33 (E) に示す画素構成と同じである。なお、図 33 (F) の構成も、TF T 445 の配置により、デューティ比を向上することが可能となる。

【0167】

(実施の形態 8)

図 34 は走査線側入力端子部と信号線側入力端子部とに保護ダイオードを設けた一態様について図 34 を参照して説明する。図 34 において画素 3400 には TF T 501、502 が設けられている。この TF T は第 1 の実施の形態と同様な構成を有している。

【0168】

信号線側入力端子部には、保護ダイオード 561 と 562 が設けられている。この保護ダイオードは、TF T 501 若しくは 502 と同様な工程で作製され、ゲートとドレイン若しくはソースの一方とを接続することによりダイオードとして動作させている。図 34 で示す上面図の等価回路図を図 39 に示している。

【0169】

保護ダイオード 561 は、ゲート電極層 550、半導体層 551、チャネル保護用の絶縁層 552、配線層 553 から成っている。TF T 562 も同様な構造である。この保護ダイオードと接続する共通電位線 554、555 はゲート電極層と同じ層で形成している。従って、配線層 553 と電氣的に接続するには、ゲート絶縁層にコンタクトホールを形成する必要がある。

【0170】

ゲート絶縁層へのコンタクトホールは、液滴吐出法によりマスク層を形成し、エッチング加工すれば良い。この場合、大気圧放電のエッチング加工を適用すれば、局所的な放電加工も可能であり、基板の全面にマスク層を形成する必要はない。

【0171】

信号配線層 237 は TF T 501 におけるソース及びドレイン配線層 212 と同じ層で形成され、それに接続している信号配線層 237 とソース又はドレイン側が接続する構造となっている。

【0172】

走査信号線側の入力端子部も同様な構成である。このように、本発明によれば、入力段に設けられる保護ダイオードを同時に形成することができる。なお、保護ダイオードを挿

入する位置は、本実施の形態のみに限定されず、駆動回路と画素との間に設けることもできる。

【0173】

(実施の形態9)

図28及び図35は、液滴吐出法により作製されるTFT基板2800を用いてEL表示モジュールを構成する一例を示している。両図面において、TFT基板2800上には、画素により構成された画素部が形成されている。

【0174】

図28では、画素部の外側であって、駆動回路と画素との間に、画素に形成されたものと同様なTFT又はそのTFTのゲートとソース若しくはドレインの一方とを接続してダイオードと同様に動作させた保護回路部2801が備えられている。駆動回路2809は、単結晶半導体で形成されたドライバIC、ガラス基板上に多結晶半導体膜で形成されたスティックドライバIC、若しくはSASで形成された駆動回路などが適用されている。

【0175】

TFT基板2800は、液滴吐出法で形成されたスペーサ2806a、2806bを介して封止基板2820と固着されている。スペーサは、基板の厚さが薄く、また画素部の面積が大型化した場合にも、2枚の基板の間隔を一定に保つために設けておくことが好ましい。発光素子2804、2805上であって、TFT基板2800と封止基板2820との間にある空隙には透光性の樹脂材料を充填して固体化しても良いし、無水化した窒素若しくは不活性気体を充填させても良い。

【0176】

図27では発光素子2804、2805をトップエミッション型の構成とした場合を示し、図中に示す矢印の方向に光を放射する構成としている。各画素は、画素を赤色、緑色、青色として発光色を異ならせておくことで、多色表示を行うことができる。また、このとき封止基板2820側に各色に対応した着色層2807a、2807b、2807cを形成しておくことで、外部に放射される発光の色純度を高めることができる。また、画素を白色発光素子として着色層2807a、2807b、2807cと組み合わせても良い。

【0177】

外部回路2809は、TFT基板2800の一端に設けられた走査線若しくは信号線接続端子と、配線基板2810で接続される。また、TFT基板2800に接して若しくは近接させて、ヒートパイプ2813と放熱板2812を設け、放熱効果を高める構成としても良い。

【0178】

なお、図28では、トップエミッションのELモジュールとしたが、発光素子の構成や外部回路基板の配置を変えてボトムエミッション構造としても良い。

【0179】

図35は、TFT基板2800において、画素部が形成された側にシール材や接着性の樹脂2901を用いて樹脂フィルム2900を貼り付けて封止構造を形成した一例を示している。樹脂フィルム2900の表面には水蒸気の透過を防止するガスバリア膜を設けておくとも良い。図35では、発光素子の光が基板を通して放射されるボトムエミッションの構成を示しているが、樹脂フィルム2900や接着性の樹脂2901を透光性とすることにより、トップエミッション構造とすることもできる。いずれにしても、フィルム封止構造とすることで、さらなる薄型化及び軽量化を図ることができる。

【0180】

(実施の形態10)

本発明によって形成される発光表示装置によって、ELテレビジョン装置を完成させることができる。図26はELテレビジョン装置の主要な構成を示すブロック図を示している。EL表示パネルには、図38で示すような構成として画素部801のみが形成されて走査線側駆動回路803と信号線側駆動回路802とがTAB方式により実装される場合

と、図27に示すような構成として画素部801とその周辺に走査線側駆動回路803と信号線側駆動回路802とがCOG方式により実装される場合と、図11に示すようにSASでTFTを形成し、画素部801と走査線側駆動回路803を基板上に一体形成し信号線側駆動回路802を別途ドライバICとして実装する場合などがあるが、どのような形態としても良い。

【0181】

その他の外部回路の構成として、映像信号の入力側では、チューナ804で受信した信号のうち、映像信号を増幅する映像信号増幅回路805と、そこから出力される信号を赤、緑、青の各色に対応した色信号に変換する映像信号処理回路と、その映像信号をドライバICの入力仕様に交換するためのコントロール回路807などからなっている。コントロール回路807は、走査線側と信号線側にそれぞれ信号が出力する。デジタル駆動する場合には、信号線側に信号分割回路808を設け、入力デジタル信号をm個に分割して供給する構成としても良い。

【0182】

チューナ804で受信した信号のうち、音声信号は、音声信号増幅回路809に送られ、その出力は音声信号処理回路810を経てスピーカ813に供給される。制御回路811は受信局（受信周波数）や音量の制御情報を入力部812から受け、チューナ804や音声信号処理回路810に信号を送出する。

【0183】

このELモジュールを、図24に示すように、筐体2001に組みこんで、テレビジョン装置を完成させることができる。EL表示モジュールにより主画面2003が形成され、その他付属設備としてスピーカ部2009、操作スイッチなどが備えられている。このように、本発明によりテレビジョン装置を完成させることができる。

【0184】

また、図36に示すように、波長板や偏光板を用いて、外部から入射する光の反射光を遮断するようにしてもよい。図36はトップエミッション型の構成であり、隔壁となる絶縁層3605を着色しブラックマトリクスとして用いている。この隔壁は液滴吐出法により形成することができ、ポリイミドなどの樹脂材料に、カーボンブラック等を混合させてもよく、その積層でもよい。液滴吐出法によって、異なった材料を同領域に複数回吐出し、隔壁を形成してもよい。波長板3603、3604としては $\lambda/4$ 、 $\lambda/2$ を用い、光を制御できるように設計すればよい。構成としては、TFT素子基板2800\発光素子2804\封止基板（封止材）2820\波長板3603、3604（ $\lambda/4$ 、 $\lambda/2$ ）\偏光板3602となり、発光素子から放射された光は、これらを通し偏光板側より外部に放射される。この波長板や偏光板は光が放射される側に設置すればよく、両面放射される両面放射型の発光表示装置であれば両方に設置することもできる。また、偏光板の外側に反射防止膜3601を有していても良い。これにより、より高繊細で精密な画像を表示することができる。

【0185】

筐体2001にEL素子を利用したEL表示用パネル2002が組みこまれ、受信機2005により一般のテレビ放送の受信をはじめ、モデム2004を介して有線又は無線による通信ネットワークに接続することにより一方向（送信者から受信者）又は双方向（送信者と受信者間、又は受信者間同士）の情報通信をすることもできる。テレビジョン装置の操作は、筐体に組みこまれたスイッチ又は別体のリモコン装置2006により行うことが可能であり、このリモコン装置にも出力する情報を表示する表示部2007が設けられていても良い。

【0186】

また、テレビジョン装置にも、主画面2003の他にサブ画面2008を第2の表示用パネルで形成し、チャンネルや音量などを表示する構成が付加されていても良い。主画面2003を視野角の優れたEL表示用パネルで形成し、サブ画面もEL表示用パネルで形成し、点滅可能とする構成としても良い。本発明を用いると、このような大型基板を用いて

、多くのTFTや電子部品を用いても、信頼性の高い発光表示装置とすることができる。

【0187】

勿論、本発明はテレビジョン装置に限定されず、パーソナルコンピュータのモニタをはじめ、鉄道の駅や空港などにおける情報表示盤や、街頭における広告表示盤など特に大面積の表示媒体として様々な用途に適用することができる。

【0188】

(実施の形態11)

本発明を適用して、様々な発光表示装置を作製することができる。即ち、それら発光表示装置を表示部に組み込んだ様々な電子機器に本発明を適用できる。

【0189】

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ(ゴーグル型ディスプレイ)、カーナビゲーション、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDigital Versatile Disc(DVD)等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備えた装置)などが挙げられる。それらの例を図25に示す。

【0190】

図25(A)は、ノート型パーソナルコンピュータであり、本体2101、筐体2102、表示部2103、キーボード2104、外部接続ポート2105、ポインティングマウス2106等を含む。本発明は、表示部2103の作製に適用される。本発明を用いると、小型化し、配線等が精密化しても、信頼性の高い高画質な画像を表示することができる。

【0191】

図25(B)は記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2201、筐体2202、表示部A2203、表示部B2204、記録媒体(DVD等)読み込み部2205、操作キー2206、スピーカー部2207等を含む。表示部A2203は主として画像情報を表示し、表示部B2204は主として文字情報を表示するが、本発明は、これら表示部A、B2203、2204の作製に適用される。本発明を用いると、小型化し、配線等が精密化しても、信頼性の高い高画質な画像を表示することができる。

【0192】

図25(C)は携帯電話であり、本体2301、音声出力部2302、音声入力部2303、表示部2304、操作スイッチ2305、アンテナ2306等を含む。本発明により作製される発光表示装置を表示部2304に適用することで、小型化し、配線等が精密化する携帯電話であっても、信頼性の高い高画質な画像を表示できる。

【0193】

図25(D)はビデオカメラであり、本体2401、表示部2402、筐体2403、外部接続ポート2404、リモコン受信部2405、受像部2406、バッテリー2407、音声入力部2408、操作キー2409等を含む。本発明は、表示部2402に適用することができる。本発明により作製される発光表示装置を表示部2304に適用することで、小型化し、配線等が精密化するビデオカメラであっても、信頼性の高い高画質な画像を表示できる。本実施の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。

【図面の簡単な説明】

【0194】

【図1】本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。

【図2】本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。

【図3】本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。


【図4】本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。

【図5】本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。


- 【図 6】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 7】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 8】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 9】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 10】 本発明の発光表示装置を説明する図。
【図 11】 本発明の発光表示装置の上面図。
【図 12】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 13】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 14】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 15】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 16】 本発明の発光表示装置の画素回路の上面図。
【図 17】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 18】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 19】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 20】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 21】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 22】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 23】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 24】 本発明が適用される電子機器を示す図。
【図 25】 本発明が適用される電子機器を示す図。
【図 26】 本発明の電子機器の主要な構成を示すブロック図。
【図 27】 本発明の発光表示装置の上面図。
【図 28】 本発明の E L 表示モジュールの構成例を説明する断面図。
【図 29】 本発明の E L 表示パネルにおいて走査線側駆動回路を T F T で形成する場合の回路構成を説明する図。
【図 30】 本発明の E L 表示パネルにおいて走査線側駆動回路を T F T で形成する場合の回路構成を説明する図（シフトレジスタ回路）。
【図 31】 本発明の E L 表示パネルにおいて走査線側駆動回路を T F T で形成する場合の回路構成を説明する図（バッファ回路）。
【図 32】 本発明の発光表示装置の作製方法を説明する図。
【図 33】 本発明の E L 表示パネルに適用できる画素の構成を説明する回路図。
【図 34】 本発明の E L 表示パネルを説明する上面図である。
【図 35】 本発明の E L 表示モジュールの構成例を説明する断面図。
【図 36】 本発明の E L 表示モジュールの構成例を説明する断面図。
【図 37】 本発明に適用することのできる液滴吐出装置の構成を説明する図。
【図 38】 本発明の発光表示装置の上面図。
【図 39】 図 34 で説明する E L 表示パネルの等価回路図である。

【書類名】 図面


【図 1】



【図 2】




【図 3】




【図 4】


(A)




【図 5】




【図 6】




【図 7】



【図 8】




【図 9】




【図 10】


(A)




(B)



(C)




【図 11】




【図 12】

(A)




(B)




【図 13】

(A)




(B)




【図 14】


(A)



(B)




【図 15】




【図 16】


(A)



(B)




(C)




【図 1 7】


(A)




(B)




(C)




【図 18】




【図 19】




【図20】




【図 22】




【図 23】




【図 24】




【図 25】




【図 26】




【図 27】




【図 28】




【図 29】




【図 30】




【図 3 1】




【図 3 2】




【図 33】




【図 34】




【図 35】




【図 36】




【図 37】



【図 38】



【図 39】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 本発明は、材料の利用効率を向上させ、かつ、作製工程を簡略化して作製可能な発光表示装置及びその作製技術を提供することを目的とする。

【解決手段】 本発明の発光表示装置は、開口部を有する絶縁層と、前記開口部に設けられた第 1 の導電層と、前記絶縁層と前記第 1 の導電層とに接して、設けられた第 2 の導電層と、前記第 2 の導電層上にゲート絶縁膜を介して設けられた半導体層と、前記半導体層上に設けられた一对の第 3 の導電層と、一方の前記第 3 の導電層上に設けられた第 1 の電極と、前記第 1 の電極上に設けられた電界発光層と、前記電界発光層上に設けられた第 2 の電極とを有し、前記第 1 の導電層は、前記第 2 の導電層より、幅が広くかつ厚いことを特徴とする。

【選択図】 図 1



特願 2 0 0 3 - 4 0 3 8 4 9

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 5 3 8 7 8]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 1 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
氏 名	株式会社半導体エネルギー研究所

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018073

International filing date: 29 November 2004 (29.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-403849
Filing date: 02 December 2003 (02.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 20 January 2005 (20.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse